

セルコート (S) 施工要領書

塗装箇所 シート防水面改修 ※塩ビシートはFRP用プライマー(溶剤型)を使用して下さい。

FRP下地改修(FRP用プライマー(溶剤型)またはシーラー(水性)を使用)

使用塗料 セルコート又はセルコートS、セルトップNW：非歩行仕様(Sは軽歩行仕様)

塗装工程

工 程		材料名	希釈量 (%)	塗布量 (kg/m ²)	塗装方法	塗り重ね時間 (25℃)	養生 (25℃)
1	素地調整	● 下地に付着した汚れ・ゴミ・油分・水分等処理(清掃・乾燥)する。 ● 旧塗膜がある場合は下地と塗膜が密着している事を確認してください。 ※高圧洗浄で剥がれる塗膜はすべて取り除く事 ● 表面のレイタンス等はディスクサンダー等で処理し集塵機等で清掃する。					
2	シーラー	セルコートシーラー (シート用)	無希釈	0.15～0.20	中毛ローラー刷毛	3時間以上	
3	接着	(セルコート又はS)	無希釈	0.30～0.50	砂骨ローラー細目	直後	
4	ガラスクロス		しわにならない様(脱泡ローラー等)圧着して下さい。				
5	塗膜防水材	セルコート	無希釈	0.80～1.00	中毛ローラー刷毛	3時間以上	
6		セルコート				6時間以上	
7	下塗り	セルトップNW	0～5	0.15～0.20	中毛ローラー刷毛	3時間以上	
8	上塗り	セルトップNW	0～5	0.15～0.20	中毛ローラー刷毛	3時間以上	72時間以上

(※セルコートSは3回塗り推奨)

【注意】工程数削減においては責任を負えませんので、工事業者様の責任の下行ってください

使用上の注意事項

※吸い込みの激しい場合や塗り替えの場合は、セルコートシート用シーラーを2回塗布して下さい。

※耐候性を向上するには上塗(セルトップNW)をご使用ください。

※軽歩行仕様の場合はセルトップNS使用も可

※上記の各数値は全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

※下地が不明で旧塗膜がある場合FRP用シーラー(水性)を推奨

※セルコート(S)を接着剤代わりに使用