

# SSマルチプライマー

No.330505

業務用

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー！  
各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます！

SSマルチプライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐水性及び付着性の良い下塗り用クリヤーです。各種上塗塗料に対して優れた付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。



- あらゆる素材に強力な付着力。  
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属  
ノンクロム処理鋼板等。
- 各種上塗塗料に対する優れた付着性。  
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
- クロム等重金属は使用していません。  
RoHS,REACH対応。ホルムアルデヒドは含んでおりません。

商品名	樹脂系	種類	適応素材	乾燥方法	容量
SSマルチプライマー	変性ポリオレフィン樹脂	プライマー	金属・非鉄金属 樹脂	常温・焼付	16L入り、3.7L入り 420mlスプレー缶

## 【使用方法】

SSマルチプライマーは、既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)

上塗り塗装後15分以上(20 )で使用可能です。  
焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。

上限焼付温度 ~150 標準膜厚 5~10μ

## 素材対応表

素材		評価	素材		評価
プラスチック類	PP		鋼板・他	溶融亜鉛メッキ	2
	ABS			アルミ	
	PET			ステンレス	
	FRP			真鍮(黄銅)	
	硬質塩ビ			クロームメッキ銅板	
	ポリカーボネイト	1		ガラス	
	6ナイロン			ペンタイト	
ポリエチレン	x	ボンデ鋼板			
PCM塗膜		ノンクロム処理鋼板			

- 種類によって素材を侵すおそれがあります。使用前に必ず確認して下さい。
- 新設時(半年以内)は密着しない可能性があります。

## 【使用上の注意】

SSマルチプライマーがお客様の使用条件に適用する可否かを必ず事前に予備テストを行って十分お確かめください。

ご使用条件等によって本来の性能が発揮できない場合があります。

厚塗りは避けてください。厚塗りをした場合には、拭き取って再度塗布してください。

水気を含むものには使用しないで下さい。また気温5 以下や降雨時などの多湿時の使用は避けてください。

塗装直後に強い力がかからないように注意してください。

## 【危険・火気厳禁】

- ・引火性の高い液体及び蒸気・皮膚に接触すると有害・吸入すると有害
- ・重篤な眼への刺激・発がん のおそれ・生殖能または胎児への悪影響のおそれ
- ・単回、長期または反復曝露による臓器の障害 ・水生生物に毒性
- ・消防法による表示： 危険物 第4種 第1石油類 危険等級 有機溶剤中毒予 防規制： 第二種有機溶剤等
- ・労働安全法による表示： 名称 合成樹脂塗料 指針番号128 国連番号 1263 ・主な成分： トルエン・キシレン



## 【取扱店】

## 【販売元】

株式会社 エス・エス・ティー

〒720-0046広島県福山市今町1-18

TEL(084)925-7111 FAX(084)925-7112

WEB www.ss Tribune.com

E-mail: info@ss Tribune.com