



■特長

- ・速乾性で強靱な塗膜を形成し付着性にすぐれています。
- ・耐水性、耐摩耗性、耐油性にすぐれています。
- ・原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
- ・鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。

■被塗物素材

- ・コンクリート、アスファルト面

■製品要綱

種類・色	ホワイト、ムエンエロー		
主な用途	舗装路面・中央線などの路面標識、工場・倉庫・車庫・駐車場などの区画線		
容量	20kg・4kg		
配合比	—		
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.20~0.22		
標準塗付面積(m ² /20kg・回)	90~100		
希釈剤	塗料用シンナー		
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5~10	
	エアレス	—	
標準塗装回数	1		
可使時間	—		
指触乾燥時間	(10℃) 30分	(23℃) 10分	(30℃) 10分
塗り重ね可能時間	(10℃) 3時間以上	(23℃) 2時間以上	(30℃) 1.5時間
光沢	つや消し		
特化則該当物質	エチルベンゼン		
有機溶剤表示	第2種有機溶剤等		
消防法による危険物区分	第4類 第一石油類（非水溶性）		
材工価格（2018年11月現在）	¥1,100.-/m ² （当該製品のみ・300m ² ）		

■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。また表面に光沢のある高密度コンクリートについては、付着不良を起こす場合がありますので、いずれも試し塗りなどして確認することをお勧めします。
- ・アスファルト面に塗装する場合は、手早く塗ってください。何回も塗装面をこするとアスファルトが溶けてにじむ場合があります。
- ・舗装して間もないアスファルト面の場合、表面ににじみが生じますので、舗装後表面ににじみが生じなくなるまでの約3週間から1か月程度は塗装を避けてください。
- ・常時水の溜まる所は塗装を避けるか排水処理を完全に行ってから塗装してください。
- ・ワックスを使用している床面は付着性を損ないますので、ワックス剥離剤などで除去し、水洗い、乾燥を十分に行った後、塗装してください。
- ・希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
- ・汚れたウエスをまとめて置いたり、スプレーダストなどがたまってくと発熱し、自然発火のおそれがあります。使用済みのウエス、塗料かす、スプレーダスト等は廃棄するまで水を張った容器に保管してください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・その他取扱いの際は製品容器の注意書きおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。