

## 用途 屋内用

- ・木目を鮮明に美しく、スッキリと浮き上がらせる木地着色剤として木部塗装に推奨できる水性透明着色剤です。
- ・木材使用の高級住宅、関連機器、木工芸美術品などの木目だし仕上げに最適の木地着色剤です。
- ・水性クリヤー塗料に混ぜて使うことも可能です。

## 特長

- ・光による変色、退色の心配は少なく、耐候性抜群です。
- ・透明度の高い高級着色剤を使用しています。
- ・木肌をそのまま生かすムラのできない着色剤です。
- ・ブリードをおこしにくい。
- ・素地着色として使用する以外に市販の水性エマルジョン、デスパージョン等のほとんどの水性塗料に混合使用することが出来ます。
- ・水性のため非危険物としての取扱ができます。

品番	SP-***
荷姿	16L / 4L / 1L
塗装用具	スプレー、刷毛塗り
配合比	スプレーの場合 主剤：水 100：50～200
	刷毛塗りの場合 主剤：水 100：0～100
	—
可使時間	—
塗布量	25～30㎡/L・1回塗り (刷毛塗りの場合)
乾燥時間 (20℃)	3時間
(社)日本塗料工業会登録	F☆☆☆☆ 登録番号：G01103
備考	学校環境衛生基準適合品

## 使用方法

- ①原液は高濃度ですから使用の際は試し塗りを行い、水で濃度の調節をして、刷毛塗り、拭き取り塗り、浸漬塗り等でご使用下さい。
- ②素材に塗装後、ウエスにて拭き上げますと、より鮮明な素地着色ができます。
- ③乾燥がおそい場合はメタノールを混合して使用しますと乾燥時間の短縮ができます。
- ④素地調整を十分行って下さい。ワックス、古い塗料が塗ってある時はサンドペーパーで取り除いてから塗って下さい。
- ⑤アクア AP ス테인仕上げのままですと水によって溶解します。

## 上塗り塗料との適合性 (密着性)

塗料の種類	適否
セラックニス	○
ラッカー	○
2液ウレタン	○
1液ウレタン (油変性)	○
水性 (eLF 木部内装用)	○

### ◇カラーバリエーション

【原色】	【配合色】
SP-1000 ホワイト	SP-2100 ワインレッド
SP-1500 ブラック	SP-2300 マホガニ
SP-2000 レッド	SP-2400 ダークマホガニ
SP-2700 ブラウン	SP-3500 オーク
SP-3000 オレンジ	SP-3600 ダークオーク
SP-4000 イエロー	SP-5100 オリーブ
SP-5000 グリーン	SP-7500 オールナット
SP-6000 ブルー	SP-7600 ダークオールナット

※この色見本は印刷物ですので実物とは異なります。