



Basic & New

3-017AQU-00-02

日本ペイント株式会社

製品使用説明書

ハイポnlーフデクロ ターベン可溶 1 液速乾変性エポキシ系屋根用さび止め塗料

特 長

- ・塗料用シンナーで希釈でき、塗装作業性にすぐれます。
- ・塗り重ね乾燥時間4時間以上(20℃)でファインnlーフ、シリコンnlーフ、ACTタン、CRTタンを塗装できますので、当日の上塗り塗装が可能です。
- ・弱溶剤を使用しているため旧塗膜および素材を起こしたり、痛めることがほとんどありません。
- ・有害重金属の鉛・クロムを配合していません。
- ・平滑性に優れますので、上塗の光沢を引き出します。
- ・カラーバリエーションが豊富です。

塗料性状

色	ブラウン、グレー、グリーン、ブルー、ディープグレー、モスグリーン					
密度(g/cm ³)(23℃)	1.35(ブラウン、グレー)					
光 沢	-					
引 火 点	24					
発 火 点	240 (参考値)					
消防法 表 示	化 学 名	合成樹脂エナメル塗料				
	危険物区分	第4類 第2石油類(非水溶性)				
	危険物等級	III (火気厳禁)				
有機溶剤区分	第2種					
毒 劇 物 表 示	-					
有 害 物 表 示	-					
国 連 / 指 針 番 号	1263/128					
環 境 性 能	クロル ^レ リス	配合せず	ホルムアルデ ^{ヒド}	配合せず	トルエン	配合せず
	キシレン	5.7%	パラジ ^ク ロル ^レ ン	配合せず	エチル ^レ ン	4.7%
	スチレン(モノマー)	配合せず	フタル酸ジ ⁻ⁿ⁻ ブ ^ル	配合せず	テトラ ^カ	配合せず
	フタル酸ジ ⁻²⁻ エチル ^キ ル	配合せず	ダイ ^ジ ン	配合せず	アセトアルデ ^{ヒド}	配合せず
	フェノ ^ル カル ^ボ	配合せず	鉛	配合せず		
T V O C	38.8%					

- ・塗料性状に記載の数値は、全て代表的な色相、つやを想定しています。
- ・加熱残分(%)：ブラウン(62) グレー(64)

塗 装 基 準 下 地 調 整 荷 姿 希 釈 剤 塗 装 方 法

- ・塗り替え時の素地調整は発錆部・劣化部は2種ケレンを、活膜部はサンドペーパー等で表面調整を行ってください。
- 16kg
塗料用シンナー-A、塗料用シンナー-SA[洗浄にはラッカーシンナーを使用]

塗 装 方 法	はけ、ローラー塗り
希 釈 率	5~10%
使 用 量	0.13~0.15kg/m ² /回
膜厚(ドライ)	30μm

- ・上記の各数値は、標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。
- ・上記の使用量は、記載の塗装方法で標準的に使用する量を記載しています。必要に応じ、所定の使用量・膜厚になるように使用量・塗り回数を調整してください。

乾 燥 時 間

	5	23	30
指 触 乾 燥	3時間	40分	30分
半 硬 化 乾 燥	5時間	1時間	40分
塗 り 重 ね 乾 燥	16時間以上7日以内	4時間以上7日以内	3時間以上7日以内

- ・乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

注 意 事 項

- ・塗り重ね日数がオーバーした場合、ペーパー掛け、シンナー拭きなどで面粗ししてから塗り重ねてください。
- ・希釈直後、かくはんして少し重い(希釈が足りない)と感じる程度が適量です。
- ・希釈時、シンナーをいれるとシンナーが浮いた状態になりますが、これは特殊樹脂によるものであり、問題ありませんのでそのままかくはんしてください。
- ・乾燥は低温時において著しく低下し、乾燥過程で種々の塗膜欠陥を生ずることがありますので5 以下の気温が連続する場合、施工しないでください。
- ・溶剤系塗料のため、室内での塗装は必ず換気を行ってください。また、外部での塗装においても、換気口・空気取入口などに養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らないように注意してください。居住者へのご配慮をお願い致します。
- ・作業前に容器に記載している「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
- ・塗料漏洩の原因になりますので、保管・運搬時に容器を横倒しにしないでください。

製品安全に関する詳細な内容は安全データシート(SDS)をご参照ください。

本書類の内容については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

本書類中の製品名・会社名は、日本ペイント株式会社、その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

Copyright (c) 2014 Nippon Paint Co., Ltd. All rights reserved. この書類に対する加筆、修正はご遠慮ください。