



ROYAL SELECTION

キクスイロイヤルセレクション

ワンランク上のプレミアムな仕上がり！！

1 液水系シリコン樹脂サーフェーサー

F☆☆☆☆
NSK-1510020

キクスイロイヤルサーフ

付着性に優れた幅広い下地に適応する水系樹脂サーフェーサーです。

1 液形・白色タイプ

隠ぺい性にも優れ、上塗材のとまりや光沢感を引き出します。

特長

1. 滑らかな質感

レベリングするためローラーが目立たず、フラットな塗面となります。
トップコートの艶を引き出します。

2. 微弾性

微弾性を有しているため、下地のヘアークラックへも追従します。

3. 幅広い下地適応性

サイディングボードからコンクリート下地まで幅広い下地に適応します。

4. 優れた隠ぺい性

下地の隠ぺい性に優れていますので、濃淡の色変更も可能です。

5. 抜群の作業性

ローラーでの塗装での塗装が抜群に軽いのでネタが配りやすく、
凹部へ材料が入りやすい粘性になっています。

標準施工仕様書

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (23℃)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
下塗り	キクスイロイヤルサーフ 基材：15kg 清水：0.3~0.75L	はけ ウールローラー等	1	3 以上	37 ~ 75 m ² /15kg 0.20~0.40kg/ m ²
上塗り	キクスイロイヤルシリコン 主材：15kg 清水：0.4 ~ 0.8L	ウールローラー 水性平刷毛 エアレススプレー等	2	工程内 3 以上	37 ~ 68 m ² /15kg 0.22~0.40kg/ m ²

- (注) 1. 施工用具・条件は代表的なものです。
 2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により 多少の幅を乗じることがあります。
 3. 所要量の確認は塗見本との比較または単位体積当たりの使用量で確認してください。
 4. 既存塗膜の状態によっては下塗材が必要な場合があります。
 5. 既存塗膜の脆弱部分は除去してください。
 6. パターンの欠損部は必要に応じて既存塗膜の主材でパターン合わせを行ってください。
 7. 既存塗膜の凹凸が激しい場合は凸部をカットしてください。
 8. 適用上塗材については表面記載製品以外にも適用可能です。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

用途・適応下地

モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、
 その他旧塗膜（アクリルリシン、吹付けタイルなど）

- ※高耐候形塗料や光触媒等の下地の場合はご相談ください
 ※ALC 下地にはセメント系下地調整塗材「BR # 1 5」等で下地処理を行なってください。

荷 姿

キクスイロイヤルサーフ NET 15 kg / 缶入



注意点

1. 下地がコンクリート、モルタルの場合は素地の乾燥は十分に行い、水分10%以下、pH10以下で施工してください。
2. 外部の下地で巣穴、段差などがある場合、セメント系下地調整塗材「BR # 1 5」等で処理してください。
3. シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染、密着不良、又は塗膜に割れが発生することがあります。詳しくは最寄りの弊社営業所等までお問い合わせください。
4. 材料は直射日光下又は0℃以下での保管は避けてください。
5. 溶剤形の製品を取り扱う場合は、特に火気に注意し消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
6. 施工時は換気を十分に行ってください。
7. 希釈の必要な製品は指定の希釈材を使用し適切な量、適切な方法で均一に薄めてください。
8. 施工場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上又は結露の発生が考えられる場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがありますので、施工しないでください。
9. 各種標準施工仕様に記載の所要量及び間隔時間を守って施工してください。
10. 施工直後の降雨、結露等により塗膜の膨れ、剥離、白化等の不具合を生じる場合があります。降雨、結露、降雪のおそれ、または強風のおそれがある場合は施工しないでください。
11. 磁器タイル洗浄用の酸が表面に付着すると、変色したり溶解します。磁器タイルの洗浄用の酸が塗装面に付着する可能性がある場合は、必ず塗装面のマスクングを行ってください。
12. 軽量モルタル、ALCパネル、高断熱型窯業系サイディング及び発泡ウレタンなどに施工する場合は、蓄熱したり、水の影響や、下地の状態、塗装時の環境など条件により、塗膜の膨れ、はがれなどが生じることがあります。
13. 被塗物の形状、膜厚、色目、塗回数、希釈率により、つやが異なって見える場合があります。また、刷毛、ローラー塗装時の塗継ぎ箇所で艶むらを生じやすい傾向にあります。試し塗りの上、本施工してください。
14. 外部に施工の場合、彩度の高い色は退色、色むらが早期におこる場合があります。また濃色や原色に近い色彩は、塗膜をこすると色落ちや色移りすることがあります。
15. 改修、改装工事の場合は、最寄りの弊社営業所等にご相談ください。
16. 希釈した製品は、長期間保管後使用しないでください。
17. 製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート、旧MSDS)を参照してください。

菊水化学工業株式会社

ISO 9001登録企業

本社 / 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目19番25号 日本生命広小路ビル
 ☎ 052-300-2222 (代) F A X. 052-300-1234

ホームページ <http://www.kikusui-chem.co.jp/>

仙台支店 ☎ 022-207-5710 関西支店 ☎ 06-7668-5320
 東京支店 ☎ 03-3981-2500 福岡支店 ☎ 092-935-4610
 名古屋支店 ☎ 052-709-6511