

## 弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂シーラー

# ボウジンテックス ワイドシーラー

## BOUJINTEX WIDE SEALER

モルタル・コンクリート床の補強および密着性を向上させる2液型の下塗り材です。

### 用途

1. モルタル・コンクリート面への下塗り塗料
2. 浸透・補強が必要な老化したモルタル面

### 特長

優れた密着性 新打設コンクリートはもちろん、古いコンクリート面も浸透・補強します。フィラーが入っているため、下地からの置換発泡を抑制します。また、吸い込みの激しいコンクリート面に対しても留まりが良く、上塗りの吸い込みむらが少なく均一な面に仕上がります。

### 塗装仕様

#### ●ボウジンテックスUワイドが上塗りの場合

工程	使用塗料	希釈率	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗面積 (m <sup>2</sup> /缶セット)	可使用時間 (23℃)	塗装間隔 (23℃)		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	新打設のコンクリート面では、夏季30日以上、冬季40日以上養生乾燥させ（モルタル面では夏季14日以上、冬季20日以上）、表面層の水分率5%以下（デジタル水分計）とする。表面層にレイタンスや緻密層があると付着不良の原因となるため、必ずポリリッシャーまたはライナックス等でプライマーが含浸する下地面になるまで目粗しを行い、次いで丁寧に清掃する。既設モルタル・コンクリート面では、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去・清掃し、充分乾燥させる。また、クラック・不陸等はあらかじめエポキシパテ等で充填する。									
下塗り	ボウジンテックスワイドシーラー 主剤 14kg 硬化剤 2kg	0~3% (RMシンナー)	ハケ ローラー	1	0.14~0.18	89~114	90分以内	—	4h以上 48h以内	—
上塗り	ボウジンテックスUワイド 主剤 12kg 硬化剤 3kg	—	ハケ 短毛ローラー	1	0.4~0.6	25~38	1h以内	—	—	16h以上 完全硬化2日以上

※塗付量にシンナーは含まれていません。塗付量は条件により増減します。

※シーラーの吸い込みが激しい場合は2回塗りをしてください。

### 荷姿

ボウジンテックスワイドシーラー  
16kgセット（主剤 14kg 硬化剤 2kg）  
4kgセット（主剤 3.5kg 硬化剤 0.5kg）  
RM シンナー  
16L・4L  
(S: 夏用、A: 春秋用、W: 冬用、W 速乾用)

### 注意事項

#### 【仕様全般】

1. 気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨・降雪・結露が予想されるときは、硬化不良を起こすことがありますので施工を避けてください。
2. モルタル・コンクリート養生後、多量の水がこぼれた箇所は1週間程度充分に乾燥させてください。
3. 塗装や塗料取り扱い時には、換気に気を付け火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には充分ご注意ください。
4. 換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
5. 塗装による臭気、近隣に迷惑を掛けることがありますので、十分に配慮をお願いします。
6. 製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。

#### 【塗料に関する注意】

1. 使用前には充分攪拌してください。
2. 溶剤系塗料は、溶剤の影響により内圧が上がっている可能性がありますので、開栓時は充分ご注意ください。
3. 水、アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください（専用シンナーをご使用ください）。
4. 2液型塗料の主剤と硬化剤の混合は必ず規定の割合で混合し、マーゼル等で充分攪拌してください。
5. 2液型塗料は、塗料ごとの可使用時間内に塗装してください。また、気温が高い場合極端に可使用時間が短くなりますので、手際よく塗装してください。
6. 市販の希釈用塗料シンナーには多種のシンナーがあり、適合しないものもありますので、必ず専用シンナーをご使用ください。
7. 硬化剤はイソシアネートを含有しているため、蒸気・ミスト等を吸い込まないようにしてください。また、皮膚に付着しないよう充分ご注意ください。
8. 化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質（VOC等）に過敏に反応される可能性がありますので、充分ご注意ください。
9. 2液型塗料は、主剤と硬化剤は別々に密栓し冷暗所に保管してください。また、開栓後は早目に使い切ってください。
10. 材料の保管・取り扱いは消防法・労働安全衛生法に基づき充分な管理をお願いします。