

溶剤系 1 液湿気硬化型ポリウレタン樹脂シーラー

ボウジンテックス 油面シーラー

BOUJINTEX YUMEN SEALER

機械油がこぼれた床は、従来上塗りが困難であったり、密着不足を起こしていました。
油面シーラーは、洗浄処理後、これらの欠点をカバーするために開発された下塗り材です。

用途 機械油のこぼれた床の密着性向上

特長 優れた密着性
機械油のこぼれた床でも洗浄処理後、塗装すれば密着性が向上
優れた上塗り適合性
ボウジンテックス #2000・5000U・エポワイド・Uワイド等、
様々な上塗り材に適合可能

塗装仕様 上塗りがボウジンテックス #2000の場合

工程	使用塗料	希釈率	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/㎡/回)	塗面積 (㎡/セット)	可使時間 (23℃)	塗装間隔 (23℃)		
								工程内	工程間	最終養生
素地調整	油用洗剤を撒き、ポリッシャーまたはデッキブラシでブラッシングして表面の油分を除去する。その後、水洗いし十分に乾燥させる。 泥・ホコリが堆積し、油污れの著しい場合は、ライナックス等のハツリ機にて油のしみ出てこない深さまで下地を油泥ごと除去する。 その後、掃除機等で清掃する。									
下塗り	ボウジンテックス 油面シーラー 16kg	既調合	ハケ・ローラー	1	0.16～0.2	80～100	—	—	5h以上 24h以内	—
上塗り	ボウジンテックス #2000 主剤12kg 硬化剤4kg	10～20% (#2000シンナー)	ハケ・ローラー	2	0.16～0.2	40～50	4h 以内	6h 以上	—	16h以上 完全硬化2日以上

※塗付量にシンナーは含まれていません。塗付量は条件により増減します。
※油面シーラー16kgに対してボウジンテックス フィラー2~5kgを混合して塗装するとより効果的です。

上塗り	ボウジンテックス #5000U 主剤15kg 硬化剤2kg	10~20% (#5000Uシンナー)	ハケ・ローラー	2	0.14~0.17	50~61	6h 以内	1h 以上	—	8h以上 完全硬化2日以上
-----	----------------------------------	------------------------	---------	---	-----------	-------	-------	-------	---	------------------

※塗付量にシンナーは含まれていません。塗付量は条件により増減します。

荷 姿 ボウジンテックス 油面シーラー . . . 16kg・4kg
ボウジンテックス フィラー . . . 5kg

注意事項

【仕様全般】

- 気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは、硬化不良等をおこすことがありますので施工を避けてください。
- モルタル・コンクリート養生後、多量の水がこぼれた箇所は1週間程充分に乾燥させてください。
- 塗装や塗料取り扱い時には、換気に気を付け火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には充分ご注意ください。
- 換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
- 化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質 (VOC等) に過敏に反応される可能性がありますので、充分ご注意ください。
- 塗装による臭気、近隣に迷惑を掛けることがありますので、充分に配慮をお願いします。
- 製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。

【塗料に関する注意】

- 素地調整が不十分な場合は、油面シーラー塗装後に油分が浮き出てくる場合があります。油分を拭き取った後にもう一度油面シーラーを塗装することで油分の浮きを低減できますが、密着不良を起こすことがありますので充分素地調整を行ってください。
- 油の種類により、処理方法が変わります。
- ボウジンテックス フィラー混合時は充分攪拌してください。
- 使用前には充分攪拌してください。
- 溶剤系塗料は、溶剤の影響により内圧が上がっている可能性がありますので、開栓時は充分ご注意ください。
- 小分けする場合は、充分攪拌して均一の状態にしてから行ってください。色浮き・色違いの原因となります。
- 市販の希釈用塗料シンナーには多種のシンナーがあり、適合しないものもありますので、必ず専用シンナーをご使用ください。
- 材料の保管・取り扱いには消防法・労働安全衛生法に基づき充分な管理をお願いします。



水谷ペイント株式会社

大阪市淀川区西三国4丁目3-90 TEL 06-6391-3151
東京・北関東・中部・大阪・広島・福岡・仙台・札幌

カタログ掲載の内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

OND2203