

溶剤系 2液型エポキシ樹脂シーラー

ボウジンテックス

浸透性シーラーエポ

BOUJINTEX SHINTOUSEI SEALER EPO

モルタル・コンクリート床の補強および密着性を向上させる2液型の下塗り材です。

用途

モルタル・コンクリート面への下塗り塗料

特長

従来のハイプライマーより、含浸性に優れ、新打設コンクリートに対する浸透性が向上。

塗装仕様

●ボウジンテックス #2000が上塗りの場合

工程	使用塗料	希釈率	塗装方法	塗回数 (回)	塗分量 (kg/m ² /回)	塗面積 (m ² /缶セット)	可使時間 (23℃)	塗装間隔 (23℃)		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	新打設のコンクリート面では、夏季30日以上、冬季40日以上養生乾燥させ（モルタル面では夏季14日以上、冬季20日以上）、表面層の水分率5%以下（デジタル水分計）とする。表面層にレイタンスや緻密層があると付着不良の原因となるため、必ずポリッシャーまたはライナックス等でプライマーが含浸する下地面になるまで目粗しを行い、次いで丁寧に清掃する。既設モルタル・コンクリート面では、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去・清掃し、充分乾燥させる。また、クラック・不陸等はプライマー工程後、あらかじめエポキシパテ等で充填する。									
下塗り	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ 主剤 10.5kg 硬化剤 3.5kg	—	ハケ ローラー	1	0.12~0.16	88~117	1h以内	—	4h以上 48h以内	—
上塗り	ボウジンテックス #2000 主剤 12kg 硬化剤 4kg	10~20% #2000シンナー	ハケ ローラー	2	0.16~0.2	40~50	6h以内	6h以上	—	16h以上 完全硬化2日以上

※シーラーの吸い込みが激しい場合は2回塗りをしてください。

●ボウジンテックス #5000Uが上塗りの場合

上塗り	ボウジンテックス #5000U 主剤 15kg 硬化剤 2kg	10~20% #5000Uシンナー	ハケ ローラー	2	0.14~0.17	50~61	16h以内	1h以内	—	8h以上 完全硬化2日以上
-----	------------------------------------	----------------------	------------	---	-----------	-------	-------	------	---	------------------

●ボウジンテックス エポワイドが上塗りの場合

下塗り(1)	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ 主剤 10.5kg 硬化剤 3.5kg フィラー2.5kg	—	ハケ ローラー	1	0.16~0.20 (フィラー含む)	83~103	1h以内	—	4h以上 48h以内	—
下塗り(2)	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ 主剤 10.5kg 硬化剤 3.5kg	—	ハケ ローラー	1	0.12~0.16	88~117	1h以内	—	4h以上 48h以内	—
上塗り	ボウジンテックス エポワイド 主剤 12.5kg 硬化剤 2.5kg	—	ハケ 短毛ローラー	1	0.5~0.8	18.8~30	30分以内	—	—	16h以上 完全硬化2日以上

荷姿

ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ

14kgセット (主剤 10.5kg 硬化剤 3.5kg)
 3.2kgセット (主剤 2.4kg 硬化剤 0.8kg)

注意事項

【仕様全般】

1. 改修工事で研掃機等で下地除去を行った場合は、ハイプライマーをおすすめします。
2. 気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは、硬化不良を起こすことがありますので施工を見合わせてください。
3. 塗装や塗料取り扱いは、換気に気を付け火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には充分ご注意ください。
4. 換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
5. 化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質（VOC等）に過敏に反応される可能性がありますので、充分ご注意ください。
6. 塗装による臭気、近隣に迷惑を掛けることがありますので、充分に配慮をお願いします。
7. 製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。

【塗料に関する注意】

1. 使用前には充分攪拌してください。
2. 2液型塗料の主剤と硬化剤の混合は必ず規定の調合割合で混合し、マーゼル等で充分攪拌してください。
3. 2液型塗料は、塗料ごとの可使時間内に塗装してください。
4. 2液型塗料は気温が高い場合極端に可使時間が短くなりますので、手際よく塗装してください。
5. 主剤と硬化剤は別々に密栓し、冷暗所に保管してください。また、開栓後は早目に使い切ってください。
6. 保管は直射日光を避け、冬季には凍結させないよう3℃以上の室内で行ってください。
7. 材料の保管、取り扱いには消防法・労働安全衛生法に基づき充分な管理をお願いします。



水谷ペイント株式会社

大阪市淀川区西三国4丁目3-90 TEL 06-6391-3151
 東京・北関東・中部・大阪・広島・福岡・仙台・札幌
 カタログ掲載の内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

OND2204