



ROCK PAINT

Technical Data Sheet TDS NO. CH011020-①

OTS/TRD/APD 1 / 2  
シャーシー Ver.1-1 07/04/23

For Professional Use Only

## ロックラッカー シャーシーブラック

1液型 硝化綿ラッカー シャーシー用

### 商品概要・用途

ロックラッカー シャーシーブラックは、硝化綿ラッカーをベースにした速乾型のシャーシー用塗料です。乾燥が早く、塗装作業時間の短縮に寄与するほか、高光沢性且つ、漆黒性にすぐれた仕上がり外観が得られます。

### 品目コード(品番・缶種)・品名・容量 / 商品外観

026-6299-01	ロックラッカー シャーシーブラック	14kg
016-0123-01	ラッカーシンナー	16L
016-5123-81	ラッカーシンナー	17L
016-6125-81	ラッカーシンナー	17L



### 特長

- ・光沢性、漆黒性にすぐれた硝化綿ラッカータイプのシャーシー用塗料です。
- ・速乾型のため乾燥が早く、塗装作業性にすぐれています。

### 適用素材 (被塗物)



鉄鋼材、鉄鋳物(ショットブラスト)

### 主剤と副剤


主 剤 : ロックラッカー シャーシーブラック  
希釈剤 : ラッカーシンナー 各種

### 保管条件 / 貯蔵安定期間



5°C~40°C 3年間 (未開封時)

### 保護具 / 安全衛生



適切な安全保護具を着装してください。



詳細は安全データシート(SDS)を参照ください。

ロックラッカー シャーシーブラック

For Professional Use Only

標準塗装条件/エアースプレー塗装



素材に応じた適切な処理で素地の油分、水分、錆、埃などを完全に除去し、清浄な面にしてください。また、溶剤脱脂を行う場合はプレソルを使用してください。

※プレソルについての詳細は『プレソルシリーズ&静電気除去剤』のTDSを参照ください。




100                  ロックラッカー シャーシーブラック  
 80-100              ラッカーシンナー




スプレーガン口径                  1.3~1.8mm  
 スプレー圧力                          0.3~0.35MPa（手元圧力）




3~4回 ダブルコート



30~50 μm



各コート間のフラッシュオフ          20°C/ 3~5分



指触乾燥                  20°C/5分  
 硬化乾燥                  20°C/1時間

■ Copyright © 2023 ROCK PAINT CO.,LTD. All Rights Reserved.

本データシートの内容については予告なく変更する場合があります。また著作権などの法律で保護されており、無断で転載、複製することを固く禁止します。

本データシートは参考資料としての位置付けにて、特定の品質や使用に関する適正または塗装の結果を保証するものではありません。

実際の塗装等作業には、環境面をはじめ種々のファクターが介在致します。事前に試験塗装を行い確認を実施いただきますようお願い致します。

本データシートを使用して生じたいかなる塗装結果及び損害についても、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。