

用途

屋内木製品全般の下塗り専用

特長

- ・肉持ちが良く、研磨性も良好です。
- ・臭気が少なく、刷毛塗り等での塗装作業が良好です。
- ・水性のため不燃性で、引火がありません。

品番	SS-40
荷姿	16L / 3.6L / 1L
塗装用具	刷毛塗り、スプレー
配合比	原液で使用 (必要であれば水にて適宜希釈)
可使時間	—
塗布量	80 ~ 100 g / m ²
乾燥時間 (20℃)	指触乾燥 2 時間 硬化乾燥 3 時間
(社) 日本塗料工業会登録	F☆☆☆☆ 登録番号: G01260
備考	学校環境衛生基準適合品

塗装工程

◇仕上げ：水性クリヤー（ツヤケシ）仕上げ ◇適用範囲：内装木部全般（未塗装部材への塗装）

工 程	使用材料 / 配合比 (重量比)	塗装方法	塗布量	乾燥時間 (20℃)
1 素地調整	P180 ~ P220 サンドペーパー			
2 下塗り	SS-40 100 ※スプレーの場合は水にて 20%希釈可能です。	刷毛塗り、スプレー	80 ~ 100 g / m ²	3 時間以上
3 毛羽取り研磨	P320 ~ P400 サンドペーパー			
4 上塗り	SC-45-00/50/99 100 水 0 ~ 30	刷毛塗り	60 ~ 80 g / m ²	6 時間以上

◇仕上げ：水性着色仕上げ ◇適用範囲：内装木部全般（未塗装部材への塗装）

工 程	使用材料 / 配合比 (重量比)	塗装方法	塗布量	乾燥時間 (20℃)
1 素地調整	P180 ~ P220 サンドペーパー			
2 素地着色	S3-**** 100	刷毛塗り後ウエスにて拭き取り	30 ~ 50 g / m ²	1 時間以上
3 毛羽取り研磨	P320 ~ 400 サンドペーパー			
4 下塗り	SS-40 100 ※スプレーの場合は水にて 20%希釈可能です。	刷毛塗り、スプレー	80 ~ 100 g / m ²	3 時間以上
5 毛羽取り研磨	P320 ~ P400 サンドペーパー			
6 上塗り	SC-45-00/50/99 100 水 0 ~ 30	刷毛塗り	60 ~ 80 g / m ²	6 時間以上

●さらに上質な仕上げを希望される場合は上塗りを 2 回塗装して下さい。

塗り替えの場合：①十分に研磨して旧塗膜を完全に除去して下さい。

②透明仕上げ又は着色仕上げの塗装工程はそれぞれ上記塗装工程を参照して下さい。

