

御中

日本特殊塗料株式会社  
塗料事業本部

**特殊珪酸塩系 浸透型コンクリート表面強化剤（1液）**  
**NTクリスタルハードナー 標準施工仕様書**

工 程	材 料 の 調 合	施工方法	可使時間 (23℃)	使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	施工間隔 (23℃)
素地調整	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ レイタンスは、ライナックスやポリッシャーなどの研磨機で除去してください。</li> <li>・ ゴミ、ホコリ、油脂類は、完全に除去してください。</li> <li>・ 欠損部、段差などの凹凸部分は、モルタルなどの下地処理材にて平滑にしてください。</li> <li>・ 下地コンクリートなどwの打設後は、充分に養生してください。</li> <li>・ 改修施工の際は、レイタンスやエフロ、脆弱なコンクリート、既存塗膜など全て除去してください。</li> </ul>				
上塗り	NTクリスタルハードナー 18kg	ジョーロ 低圧スプレー	—	0.15~0.25	30分以上 1時間以内
余剰分の 回収	余剰分をモップなどで拭き取り、施工面を水拭きしてください。				歩行可能 5時間以上 養生期間 24時間以上

**注意事項**

- ・ 施工にあたっては、カタログ及び、製品ラベルに記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
- ・ 上記仕様に記載の数値は、標準的なものであり、素地の状態、形状、施工条件、気象条件などにより、多少の幅が生じます。
- ・ 気温5℃以下、湿度80%以上での施工は避けてください。
- ・ 屋外施工では翌日までに、降雨、降雪が予想される場合の施工は避けてください。
- ・ 材料は直射日光を避け、室温5℃以下、30℃以上にならない屋内で保管してください。
- ・ できるだけ皮膚に触れないように取り扱いいただき、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、化学防護手袋などの保護具を着用してください。
- ・ 換気を充分に行ない、ミストや蒸気を吸い込まないようにしてください。
- ・ 溶剤系塗料の場合は、引火性がありますので、取り扱いの際は火気に充分ご注意ください。
- ・ 材料の付着した布やウエスなどは、自然発火や引火の危険性があるため、廃棄するまで水につけておいてください。
- ・ 多液型塗料の場合は、電動攪拌機で充分に攪拌し、硬化不良にならないようご注意ください。
- ・ 記載が無い事項については、最新版の公共建築工事標準仕様書及び同管理指針又は公共建築工事改修工事標準仕様書及び同指針を参照ください。
- ・ 記載が無い事項については、最新版の塗り床ハンドブック（日本塗り床工業会）を参照ください。
- ・ その他に関しては、カタログ記載の注意事項をご参照ください。