



ROYAL SELECTION

キクスイロイヤルセレクション

ワンランク上のプレミアムな仕上がり！！

1液強溶剤形スレート屋根用エポキシ樹脂系浸透シーラー

キクスイロイヤルベストシーラー

1液強溶剤エポキシタイプ（透明）で
浸透・固化性にすぐれており、劣化層・脆弱層をしっかりと
補強！

特長

1. 空気中の水分で化学反応をして硬化する
湿気硬化型タイプなので抜群の浸透性と固着力を發揮します。
2. 抜群の速乾性を發揮します。
3. 上塗りの艶を引き出す高平滑性です。
4. 強固な固着層を作りガッチリ固めるので
剥離などの異常発生を回避できます。
5. 1液タイプで、主材と硬化剤を混ぜ合わせる必要がなく
作業性に優れています。

●スレート屋根、モニエル瓦の場合

工程	材料・調合	塗装方法	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
素地調整	付着物(苔、藻、ごみ、ほこり、カビなど)及び劣化塗膜、劣化層は、高圧洗浄(10Mpa上)で入念に除去し、水洗い後は十分乾燥させる。				
下塗り	キクスイロイヤルベストシーラー 主材:15kg 無希釈	刷毛 ウールローラー エアレススプレー	1~2	2h~7日	18~75㎡/15kg 0.20~0.80kg/㎡
上塗り	キクスイロイヤルパワールーフS 主材:13.5kg 硬化剤:1.5kg 塗料用シンナーA:0~1.5L	刷毛 ウールローラー エアレススプレー	2	工程内 3h~7日	41~60㎡/15kgセット 0.25~0.36kg/㎡

注1. 施工用具・条件は代表的なものです。

注2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

注3. 所要量の確認は塗見本との比較または単体体積当たりの使用量で確認して下さい。

注4. 上塗り材の可使用時間は、6時間(23℃)となります。

注5. スレート屋根、モニエル瓦への塗装は、光沢が出るまで重ね塗りして下さい。

工程	材料・調合	塗装方法	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
素地調整	付着物(苔、藻、ごみ、ほこり、カビなど)及び劣化塗膜、劣化層は、高圧洗浄(10Mpa上)で入念に除去し、水洗い後は十分乾燥させる。				
下塗り	キクスイロイヤルベストシーラー 主材:15kg 無希釈	刷毛 ウールローラー エアレススプレー	1~2	工程内 2h~7日 工程間 4h~7日	37~100㎡/15kg 0.15~0.4kg/㎡
上塗り	キクスイロイヤルベストW 主材:15kg 清水:0~3.0L	刷毛 ウールローラー エアレススプレー	2	2h~7日	30~37㎡/15kg 0.4~0.5kg/㎡
縁切り	水切り部で化粧スレートの上下の重なり部分が塗料で詰まっている箇所は縁切りを行う。				

注1. 施工用具・条件は代表的なものです。

注2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

注3. 所要量の確認は塗見本との比較または単体体積当たりの使用量で確認して下さい。

用途・適応下地

- ・戸建住宅・公共施設・工場等のスレート屋根
- ・波型スレート屋根

荷姿

キクスイロイヤルベストシーラー 15kg/缶

注意事項

1. 下地調整や水洗いが不十分だと塗膜はく離の原因となります。また、光沢が出ないなどの仕上がり不良になる場合があります。塗り替えでは必ず高圧水洗かブラシなどによる水洗いを実施し、付着物や劣化塗膜を十分に除去してください。
2. 上塗材は、水希釈や温度、湿度の影響により変色する場合があります。
3. 塗装後、水切部でカラーベスト・コロニアルの重なり部分に塗料が付着し、つまっていると漏水の原因となります。塗料が付着し、つまっている箇所は、皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いてたまった塗料を除去し、確実に縁切りを行ってください。
4. モニエル瓦に塗装する場合、スラリー層が残っていると剥離の原因となりますので高圧水洗などで完全に除去してください。
5. エアレス塗装では塗装ミストの飛散により周囲を汚す原因となります。塗装ミストの飛散防止対策を確実に行ってください。
6. 水洗い後は夏期2日以上、冬期3日以上乾燥させてください。また、カラーベスト、コロニアル表面が雨、霧などでぬれている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。ふくれ割れはがれの原因となります。
7. 降雨の予想される日や外気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けてください。
8. 塗装後、翌日までに降雨の心配がある場合は、施工を避けてください。(塗装後3~5時間ぐらひは、絶対に雨に合わないようになしてください)
9. 塗装時間は午前9時から午後3時までの塗装を推奨いたします。
10. 山間部、あるいは夜霧の早く降りる地域では早めに塗装を終えて、十分な乾燥時間を確保してください。
11. 被塗物以外に塗料が付着した場合は、ただちに水拭きしてください。
12. 調合は、仕様を十分確認してから行ってください。
13. 凍結等による被害のおそれ、または他工事との関連による損傷のおそれのある場合は適切な保護をしてください。
14. 施工しない箇所は、前もってポリエチレンフィルム、その他で材料が付着しないように養生してください。
15. 材料は、直射日光下0℃以下での保管は避けてください。
16. 溶剤系商品を取り扱う場合は、特に火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
17. 施工器具等の洗浄水が、河川に流出したり、土壌にしみ込まないようにしてください。
18. 磁器タイル洗浄用の酸が、表面に付着すると変色したり、溶解することがあります。磁器タイルの洗浄用の酸が塗装面に付着する可能性がある場合は、必ず塗装用のマスクングを行ってください。
19. 直射日光下で施工する場合、養生等適切な処置をしてください。



注意点

このパンフレットに掲載の製品を取り扱う際は、弊社各製品の標準施工仕様書に記載の所要量、間隔時間、及び注意事項を守って施工してください。又製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート、旧MSDS)を参照してください。

菊水化学工業株式会社

本社 / 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目19番25号 日本生命広小路ビル
☎ 052-300-2222 (代) F A X. 052-300-1234

ホームページ

<http://www.kikusui-chem.co.jp/>

仙台支店 ☎ 022-207-5710 関西支店 ☎ 06-7668-5320
東京支店 ☎ 03-3981-2500 福岡支店 ☎ 092-935-4610
名古屋支店 ☎ 052-709-6511