

2液水系無機有機ハイブリッドフッ素樹脂塗料

水系ファインコートフッ素DX

2液フッ素樹脂塗料が他の樹脂より優れる理由




フッ素樹脂は炭素原子とフッ素原子がとても強い力で結合しているため、耐候性や耐食性など様々な性能が他の樹脂より格段に優れています。さらに、反応硬化により架橋密度が上がることで、1液よりも優れた低汚染性を発揮します。

キクスイの高耐候性技術<トリプルブロック>


その1 デンスシリカ処理技術

従来とは異なる独自の酸化チタン表面処理技術によりラジカルの発生を抑え耐候性を向上させます。




その2 ラジカルトラップ技術

発生したラジカルを食べてしまうラジカルトラップ剤 (HALS) により劣化を大幅に抑えます。



その3 紫外線吸収技術

紫外線が当たるとそのエネルギーを吸収し熱に変換します。



特 長

①超低汚染性

親水性に優れた塗膜は汚れが付着しても雨と共に徐々に流れるので外壁汚染を抑えます。



②超耐候性

酸性雨や紫外線などの外的劣化要因に対する耐性が良く、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。

③防藻防カビ性

特殊配合によりカビや藻の発生を抑制し、美観を保ちます。

④作業性

隠ぺい（とまり）が良く、ローラー・吹付け適性に優れています。

⑤艶

緻密で滑らかな塗膜を形成するので、優れた光沢を発揮します。
(半艶・3分艶もご用意しております)

⑥透湿性

透湿性を有しています。

製品一覧

	製品名	一般名称	色	艶	ホルムアルデヒド 放散等級
上塗り	水系ファインコートフッ素	水系無機有機ハイブリッドふっ素樹脂塗料	淡色～濃色	艶有・半艶・3分艶	F☆☆☆☆ NSK-1608006
中塗り	水系ファインコートフッ素 中塗			艶有	F☆☆☆☆ NSK-1810013
上塗り	水系ファインコートフッ素D X	2液水系無機有機ハイブリッドふっ素樹脂塗料		艶有・半艶・3分艶	—
中塗り	水系ファインコートフッ素D X 中塗			艶有	—
下塗り	キクスイ 浸透性プライマーE	カチオン形アクリル樹脂エマルジョン系下塗材	透明	—	F☆☆☆☆ NSK-0305324
	キクスイ Fフィラー	水系特殊弾性フィラー	白色	—	F☆☆☆☆ NSK-1608014
	キクスイ Fパワーサーフ	水系エポキシ樹脂サーフェーサー	白色	—	F☆☆☆☆ NSK-1608015

施工仕様書

工程		材料・調合		塗装方法	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
素地調整		・ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。 ・劣化現象や付着力が低下している部分は完全に除去してください。					
下塗り	・モルタル ・コンクリート ・旧塗膜面 下地の場合	キクスイ 浸透性プライマー E	主材：15kg 無希釈	はけ、ウールローラー、 エアレススプレー	1	3 以上	80～150㎡/15kg 0.10～0.19kg/㎡
		キクスイ F フィラー	主材：15kg 清水：0.7～1.2L	ウールローラー	1～2	4 以上	33～75㎡/15kg 0.20～0.45kg/㎡
		キクスイ F フィラー	主材：15kg 清水：0.5～0.8L	多孔質ローラー	1		17～30㎡/15kg 0.50～0.90kg/㎡
		キクスイ F フィラー	主材：15kg 清水：0.5～0.8L	リシンガン 口径：4～6mm 吹圧：0.5～0.6MPa	1～2		17～30㎡/15kg 0.50～0.90kg/㎡
	サイディング板 下地の場合	キクスイ F パワーサーフ	主材：4kg 硬化剤：12kg 清水：1.0～2.0L	はけ、ウールローラー、 エアレススプレー	1～2	16～168 工程内 4 以上	64～80㎡/16kg 0.20～0.25kg/㎡
中塗り		水系ファインコートフッ素 D X 中塗	主材：15kg 清水：0.4～0.8L	はけ ウールローラー	1	3 以上	75～100㎡/15kg 0.15～0.20kg/㎡
上塗り		水系ファインコートフッ素 D X	主材：15kg 硬化剤：0.5kg 清水：0.4～0.8L	はけ ウールローラー	1	3 以上	78～103㎡/15.5kgセット 0.15～0.20kg/㎡

- 注1. 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
注2. 旧塗膜の種類により適応できない場合があります。詳しくは最寄の各営業所へお問い合わせください。
注3. 水系ファインコートフッ素D Xは主材と硬化剤を指定の比率で調合してください。また、硬化剤は電動ミキサー等で攪拌しながら投入し、攪拌時間を2分以上設けてください。
注4. 材料調合後は、缶に表示されている可使用時間以内に使い切るようにしてください。なお、可使用時間は温度によって大きく変わりますのでご注意ください。

推奨ローラー・推奨刷毛

価格帯	大塚刷毛製造株式会社		好川産業株式会社		株式会社 タイホウ	ビーアイエー 株式会社
	ローラー	刷毛	ローラー	刷毛	ローラー	ローラー
高級品	WAKABA(13・20)	塗来 水星 ハイシルク	—	—	—	—
一般品	マイクログランデ(25) マイクロエース(22) 韋駄天 20、 B-21、D B-21	すずき	マイクロキューブ(23) REVO(13・20) ウエーブ(13) スーパーエクスセル(13)	GPフレッシュ	黒虎(18)	ステラ®デラックス(20・25) JOKER(13・20)
エコノミー品	ビーチ(14・20) みかん(14・20)	ひよこ、銀助	さくら(13)	流水	—	ラム(13・20)

- ※1. ローラー商品名の後ろの()内の数字は毛丈(mm)を表しています。
※2. 上記ローラーには、「ハイバイルローラー(綿毛)」・「ウーブンローラー(糸毛)」のローラーが混在しております。
「ハイバイルローラー(綿毛)」は以下です。『B-21(13ミリ)』、『DB-21(20ミリ)』、『みかん(14・20)』、『ビーチ(14・20)』、『さくら(13)』、『ラム(13・20)』です。その他のローラーはすべて「ウーブンローラー(糸毛)」です。
※3. 膜厚を確保したい場合は、「ハイバイルローラー(綿毛)」をご使用ください。仕上がりを重視する場合は「ウーブンローラー(糸毛)」をご使用ください。
※4. 青塗記載商品は特に推奨します。



適応下地

モルタル、コンクリート、サイディングボード
その他旧塗膜(アクリルリシン、吹付けタイル等)
(高耐候形塗料や光触媒等の下地の場合はご相談ください。)

荷 姿

水系ファインコートフッ素D X 中塗	15kg/缶
水系ファインコートフッ素D X	主材 15kg/缶 硬化剤 0.5kg/缶
キクスイ 浸透性プライマーE	15kg/缶
キクスイ Fフィラー	15kg/缶
キクスイ Fパワーサーフ	主材 4kg/缶 硬化剤 12kg/缶



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**(『キクスイダウンロードサイト』を検索)でご確認ください。



取扱店



菊水化学工業株式会社

本社 名古屋市中区錦2丁目19番25号 日本生命広小路ビル
☎052-300-2222(代)

仙台支店 ☎022-706-5710
東京支店 ☎03-3981-2500
名古屋支店 ☎0568-69-5200
関西支店 ☎06-7668-5320
福岡支店 ☎092-935-4610

●ホームページアドレス <https://www.kikusui-chem.co.jp/>

