



エコフラット® 60

塗料中に揮発性有機化合物 (VOC) をほとんど含まない、JIS K 5663 2種合格の環境配慮形合成樹脂エマルジョンペイントです。

防火材料認定番号	品目名
NM-8585	塗料塗装/不燃材料
QM-9816	塗料塗装/準不燃材料
RM-9364	塗料塗装/難燃材料

ホルムアルデヒド 放 散 等 級	F☆☆☆☆
---------------------	-------

本製品には当社工場にて製造もしくは調色した JIS 表示品と店頭にて調色していただくための JIS 非表示品があります。JIS 表示が必要な場合はご注文時にその旨をご指示ください。

■特長 ※オプションで防藻・防かび機能を付与できます。

①超低 VOC

塗装後の VOC 放出量がほとんどありません。

②超低臭気

臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。

③高作業性

仕上り性、かぶり(隠ぺい性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。

④下地適応性

当社製品の「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応が広がります。

■用途

マンション・教育施設・商業施設など VOC・臭気対策が求められる建物内部壁面に最適

■適用下地

コンクリート・モルタル・プラスターボード

■標準塗装仕様

●新設

塗装工程	塗料名	塗り回数	使用量 (kg/m ² /回)	塗り重ね乾燥時間 (23℃)	希釈剤	希釈率(%)	塗装方法
素地調整	ごみ、未硬化セメント粉末、砂じん、油脂分などの付着物をワイヤブラシ、皮すき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。						
下塗り	ニッペ水性カチオンシーラー	1	0.10 ~ 0.16 注)	4時間以上	無希釈	—	はけ、ウールローラー
					水道水	0 ~ 10	
上塗り	エコフラット60	2	0.12 ~ 0.14 注)	2時間以上	水道水	5 ~ 10	はけ、ウールローラー
			0.13 ~ 0.15 注)			5 ~ 15	エアレススプレー

※下塗りには、水性透明シーラー、水性ホワイトシーラーも使用できます。

●塗り替え(旧塗膜・塩化ビニルクロス面)

塗装工程	塗料名	塗り回数	使用量 (kg/m ² /回)	塗り重ね乾燥時間 (23℃)	希釈剤	希釈率(%)	塗装方法
下地調整	旧塗膜・塩ビクロスなどのめくれ、浮き、はがれなどは十分に補修し、汚れ、ゴミなどの付着阻害物は、中性洗剤やペーパーなどで除去し、水拭き後乾燥した清浄な面とする。						
下塗り	ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ	1	0.11 ~ 0.13 注)	4時間以上	水道水	0 ~ 5	はけ、ウールローラー
上塗り	エコフラット60	2	0.12 ~ 0.14 注)	2時間以上	水道水	5 ~ 10	はけ、ウールローラー
			0.13 ~ 0.15 注)			5 ~ 15	エアレススプレー

※下塗りには、水性カチオンシーラー(透明・ホワイト)も使用できます。(下地が旧塗膜の場合)

注)

■「ニッペ水性カチオンシーラー(透明・ホワイト)」の塗り付け量は0.09kg/m²/回です。 ■「エコフラット60」の塗り付け量は0.10kg/m²/回です。 ■「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」の塗り付け量は0.09kg/m²/回です。 ■使用量：被塗装面単位面積あたりの塗装材料(希釈する前)の使用質量 ■塗付け量：被塗装面単位面積あたりの塗装材料(希釈する前)の付着質量 ■風化面、吸込み面の著しい下地では、ニッペ浸透性シーラー(新)、ニッペ液浸透シーラー、ニッペファイン浸透シーラーをご使用ください。 ■カタログに記載されている内容は、一般的な環境下での施工を想定して記載されております。特別な環境が想定される施工現場、部位に塗装される場合は事前に必ず当社営業までご相談いただきますようお願いいたします。

※上記の数値は、すべて標準のものです。被塗物の形状、素地の状態、気象条件、施工条件によりそれぞれ多少の幅を生じることがあります。

※塗料の塗り重ねは所定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。(縮み、割れ、乾燥不良、付着不良などが起こります。)

※旧塗膜は、健全な状態であることを想定しています。

■塗り重ね乾燥時間

	5～10℃	23℃	30℃
塗り重ね乾燥	5時間以上	2時間以上	1時間以上

・乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

■容量・荷姿

塗料名	エコフラット 60
系 統	室内環境配慮形水性つや消し塗料
容 量	20kg
色 相	各色
つ や	つや消し

■施工上の要点と注意事項（詳細な内容については、各製品の製品使用説明書などにてご確認ください。）

1. 防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去および殺菌処理をしてから塗装してください。	24. 塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
2. 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。著しい結露が発生する場所では、塗料中の水相成分が表面に滲出し、黄色い粘着物などとなって析出するおそれがあります。著しい結露が予測される場合は、塗装を避けるか、溶剤系塗料での塗装をおすすめ致します。	25. 塗装時および塗装後に密閉しますと乾燥が遅れますので、換気を十分に行ってください。
3. 塗装後、乾燥不十分な状態で降雨結露などがある場合や、低温、高湿度、通風の無い場合には、膨れ、はく離、割れ、白化、シミが発生するおそれがありますので、塗装を避けてください。やむを得ず塗装する場合は、強制換気などで湿気を飛ばすようにしてください。シミが発生した場合は乾燥後水拭きして除去してください。	26. 塗装時および塗料の取り扱い時は、換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
4. 色相によっては降雨、結露によってぬれ色になる場合がありますが、乾燥すると元に戻ります。	27. 飛散防止のため必ず養生を行ってください。
5. 乾燥後の塗膜に付いた汚れは、シンナーなどの溶剤では拭かず、せっけん水で洗浄してください。	28. 笠木、天端など長時間水が滞留する箇所では塗膜の白化、膨れなどが発生する場合がありますので、養生シートの設置方法などに配慮し、換気を促してください。
6. スプレーノズルの先端は、ときどき水洗いをしてください。作業効率の低下および塗りむらの原因になります。	29. 薄めすぎは睡れい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
7. 乾燥条件によっては塗膜表面に粘着を感じることがありますが、時間とともになくなります。	30. 上塗りに冴えたイエロー、レッド、ブルー、グリーン系色相を使用する場合は、共色を下塗りしてから塗装してください。なお、特に冴えた色相では、共色を下塗りしても標準の使用量、塗装回数で隠べい出来ない場合があるため、事前に試験施工塗り板等でご確認ください。
8. 動物はけは、はけが固まったりダマになりやすいので、できるだけナイロンはけをご使用ください。	31. 調色には必ず当社専用の原色をお使いください。
9. 濃彩色を塗装する際には、つやむらが目立ちやすくなるおそれがありますので、事前に試し塗りをしてお確認の上、ご使用ください。	32. 濃彩色や冴えた原色の場合、塗膜を強く擦ると色落ちすることがあります。衣類など接触する可能性のある部位には使用しないでください。なお、状況により常時接触するような箇所に使用する場合は、ファインシリコンフレッシュリヤーを上塗りに塗装してください。クリヤーのローラー及び刷毛塗装で、下塗り塗膜の再溶解やにじみが発生する場合には、スプレー塗装をしてください。
10. 塗膜に割れが生じるおそれがあるため、軟らかい塗膜の上への塗装は避けてください。	33. 大面積の塗装で目立つことがあります。使用塗料のロットは必ず控えておき、補修の際は塗料ロット、希釈率、および補修方法などの条件を同一にしてください。
11. 本品は必ず2回塗りをしてください。1回塗りと2回塗りでは仕上がり感が異なります。	34. はけ塗り仕上げとローラー仕上げが混在する場合、使用量、表面肌が異なるため若干の色相差がでますので、はけ塗りの部分は希釈を少なくして塗装してください。
13. 繊維壁、耐火被覆用けい酸カルシウム板、ロックウールなどの非常に使い弱い素材には塗装できません。	35. ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目により、色相や仕上がり感が異なって見えることがあります。
14. 吸音板塗り替え用断材分塗材（シールマットⅡなど）の塗り替えには使用できません。	36. 塗装方法により色相が多少変化する場合がありますので、ローラー塗りはできる限り入り隅まで入れてください。
15. 氷点下で貯蔵すると凍ります。凍らないよう5℃以上で貯蔵、保管してください。	37. 汚れ、きずなどにより補修塗りが必要な場合があります。使用塗料のロットは必ず控えておき、補修の際は塗料ロット、希釈率、および補修方法などの塗装条件を同一にしてください。
16. 旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。	38. 布クロス、紙クロスや汚染防止のクロス（シリコン加工された水をはけると著しくはくじクロス）には塗装できません。塩ビクロスで可塑剤移行が考えられる場合は所定の仕様で塗装してください。
17. 外部の風化面（吸込みの著しい下地では、ニッペ液浸透シーラー（新）、ニッペ液浸透シーラー、ニッペファイン浸透シーラー）をご使用ください。	39. ローラー、はけなどは、ほかの塗料での塗装に使用すると、はじきなどが発生するおそれがありますので、十分に洗浄するか、専用でご使用ください。
18. やにが著しく付着している場合は、ウエスなどでやにを水拭きして除去し被塗装面に十分に乾燥させてから塗装してください。希釈を少なくし、1回目の塗装を十分乾燥（目安23℃、6時間）させてから2回目の塗装をすることでやに止め性が向上します。シミ、あく面は止まりにくい場合がありますので、ウエスなどで水拭きを行い、被塗装面を十分乾燥させてから塗装してください。	40. 可塑剤が多く含まれる塩ビシート鋼板、塩ビラミネート、プラスチック、ゴムパッキン、合成皮革、塩ビクロスなどへの直接塗装はお避けください。また、これらの部材に塗膜が直接触れることがないようご注意ください。
19. 下地にタバコやにが汚れている場合は、下塗り材として水性シミ止めシーラーⅡを塗装してください。	41. 塗料は内容物が均一になるようにかはんしてください。特につや調整品では、つや消し剤が沈降している場合がありますので、かはん機を用いて底層の沈降物を十分にかはんしてご使用ください。
20. 塩化ビニルクロスのはがれ、めくれ、浮きなどは接着剤で貼り付け、ローラーで圧着したり、類似クロスで面合わせをするなどあらかじめ補修してください。またクロスへの接着力が低下している場合、塗装することでクロスが浮き上がってくる場合がありますので、クロスの合わせ部などはあらかじめ接着剤などで抑えておくことが安心です。	42. 開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保存し、速やかに使い切ってください。
21. 素地表面のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は1%以下（ケット科学社製 CH-2型で測定した場合）、または5%以下（ケット科学社製 H500シリーズ：コンクリートレンジで測定した場合）の条件で塗装してください。	43. 塗料漏洩の原因になりますので、保管・運搬時に容器を横倒しにしないでください。
22. 内外壁の新設仕様の場合は、必ず下塗りにシーラーを塗装してください。	44. 製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。
23. 外部ではセメント成分などが使われている場合は、エプロレクションが発生するおそれがありますので溶剤系シーラーをご使用ください。	

■安全衛生上の注意事項

エコフラット60白		横倒禁止
1. 本来の用途以外に使用しないでください。 2. 使用前に取扱説明書入手してください。 3. すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。 4. 取扱後は、手洗いおよびうがいを行ってください。 5. 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください 6. 口をすいでください。 7. 容器からこぼれた時には、砂などを散布した後処理してください。 8. 吸入した場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。 9. 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。 10. 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後洗浄を続けてください。 11. ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けてください。 12. 眼の刺激が続く場合は：医師の診断／手当てを受けてください。 13. 施設して保管してください。		14. 直射日光や水濡れは厳禁です。 15. 塗料等の缶の積み重ねは3段までとしてください。 16. 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。輸送中も50℃以上（スプレー缶の場合は40℃以上）の温度にばく露がないでください。 17. 容器はつり上げないでください。やむを得ずつり上げる時には、適切なつり具で、垂直に持ち上げ、落下に十分注意してください（荷重面になると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。） 18. 内容物／容器を国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。 19. 容器、塗装具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すや環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。 ※上記の表示は一例です。色相などにより、容器の表示と異なる場合があります。 ■詳細な内容、表示例以外の製品については、安全データシート（SDS）をご参照ください。 ■本製品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください
危 険		危険有害性情報
 		臓器の障害のおそれ（単回ばく露）／長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ／強い眼刺激／発がんのおそれ

日本ペイント株式会社

北海道支店 ☎011-370-3101	近畿支店 ☎06-6455-9608
東北支店 ☎022-232-6712	中国支店 ☎082-281-2180
関東支店 ☎03-5479-3614	四国支店 ☎0877-56-2346
北関東信越支店 ☎03-5479-3614	九州支店 ☎092-751-9861
中部支店 ☎052-461-1960	

●本カタログの内容については、予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
●本カタログ中の製品名・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
●©Copyright 2018 NIPPON PAINT Co.,Ltd. All rights reserved.
●日本ペイントホームページ <http://www.nipponpaint.co.jp/>

カタログNo.

NP-W127

UD190208T

2019年2月現在