

YKBOUGU 化学防護手袋 YKNT12000

取扱説明書

【仕様】

製品番号: YKNT12000

素材: ニトリル、コットン

入数: 10双/袋

	L	XL
手袋全長	325 mm	325 mm
厚み	0.38 mm	0.38 mm
手袋幅 (手の平部分)	117 mm	127 mm
手袋重量 (1枚)	33.0 g	35.5 g

【特徴】

- 耐油性、耐薬品性に優れています。
- 手のひらダイヤモンド型加工による安定したグリップ感。
- ソフトな質感で高い耐摩耗性。
- JIS T 8116 適合品
- 静電気対策規格 IEC-61340 適合品

*この手袋には帯電防止効果が備わっています

【用途】

化学薬品、農薬の取扱い、油・洗浄作業等

【保管方法】

- 直射日光、水濡れ、火気および高温・多湿を避け清潔な冷暗所に保管してください。
- オゾンを発生する機器(モーター類、殺菌灯など)の近くには保管しないでください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。

【使用上の注意】 <ご使用前に必ずお読みください>

●本製品は、化学物質からの保護を目的とする化学防護手袋であり、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。●以下に掲載されている安全規格のデータは、あくまでも試験上のデータで、参考値です。製品の性能を保証するものではありません。化学物質や薬品をお取扱いの場合、ご使用環境にて事前にテストを行い、本製品がお客様の取扱う化学物質や薬品、使用環境、作業内容に適しているかどうか、安全性の確認およびご使用の判断を行ってください。●着用前はその都度、穴あき、亀裂、裂傷、変形等の外観上の問題が無いこと、また本製品の内側に空気を吹き込む等により、穴あきがないことを確認してください。●一度化学物質や薬品が付着すると、それらの透過が進行し続けるため、ご使用前にお客様で使用可能時間を設定し、それを限度に使用してください。以下に対透過性レベルを掲載していますが、あくまで参考値のため、余裕のある使用可能時間を設定してください。●作業を中断しても使用可能時間は延長しないでください。●本製品とその他手袋を二重装着した場合でも、使用可能時間は延長しないでください。●乾燥、洗浄等を行っても本製品に侵入している化学物質や薬品は除去できないため、使用可能時間を超えたものは再使用しないでください。●使用可能時間の範囲内で洗濯する場合は、40℃以下のお湯を使い、必ず手洗いで本製品表面のみ、汚れを落として風通しの良い日陰で乾かしてください。手袋内部は洗わないでください。●体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。●異常を感じたら直ちにご使用を中止し、医師に相談してください。●爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。●本製品は耐熱用としてご使用できません。●本製品は絶縁手袋ではありません。感電する恐れがあるため、電気を取扱う作業には使用しないでください。●本製品を脱ぐ際は、化学物質や薬品の付着面に触れないよう、付着面を内側になるように外してください。●使用後は、本製品に化学物質や薬品が付着している恐れがあるため、国および各自治体の指示等に従い、適切な方法で処分してください。

防護性能情報

【耐透過性】

化学物質	レベル	試験方法
ジエチルアミン [109-89-7]	クラス 1	JIS T 8116
酢酸エチル [141-78-6]	クラス 1未満	JIS T 8116
n-ヘキサン [110-54-3]	クラス 6	JIS T 8116
メタノール [67-56-1]	クラス 1	EN374-1
水酸化ナトリウム (40質量%) [1310-73-2]	クラス 6	ASTM F739
硫酸 (96質量%) [7664-93-9]	クラス 2	ASTM F739

耐透過性基準 (JIS T8116, ASTM F739 - 0.1 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$)

クラス	1	2	3	4	5	6
透過破過点時間 (分)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

耐透過性基準 (EN374-1 - 1.0 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$)

クラス	1	2	3	4	5	6
透過破過点時間 (分)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

【耐浸透性】

耐浸透の分類 JIS T8116	AQL	クラス
品質許容水準 ※水密検査	S-4, AQL 1.0	2

※ピンホール試験はEN374に準拠しています

耐浸透性の品質基準

クラス	1	2	3	4
品質許容基準(AQL)	0.65	1.5	2.5	4.0

※ピンホール試験(水密性試験)によって評価し、性能に応じてAQL数値で表されます。AQLの数値が小さい程、厳しい基準で管理していることを表しています。

【物性強度】

物性強度試験項目	数値/レベル	試験方法
引張強度	≥ 20 Mpa	ASTM D412-16
伸び率	≥ 400 %	ASTM D412-16
摩擦抵抗	クラス 4	EN388:2016+A1:2018
刃物切断抵抗	クラス 0	EN388:2016+A1:2018
引裂き抵抗	クラス 0	EN388:2016+A1:2018
突刺し抵抗	クラス 1	EN388:2016+A1:2018

物性強度基準 EN388 クラス分け

クラス	1	2	3	4	5
摩擦抵抗	100	500	2000	8000	N/A
刃物切断抵抗	1.2	2.5	5.0	10	20
引裂き抵抗	10	25	50	70	N/A
突刺し抵抗	20	60	100	150	N/A

【静電気対策規格】 ※帯電防止性能

IEC-61340	要求性能	レベル
表面抵抗値	10の5乗 Ω 以上、10の11乗 Ω 未満	10の10乗 Ω

【販売元】

好川産業株式会社

本社 〒550-0015 大阪市西区南堀江1-19-5

TEL 06-6538-3951 FAX 06-6531-7729

マレーシア製

