

金属・FRP用コーティング剤

メタルキング

最新のカタログ・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。

<https://www.miyaki.com>

特 長

- メタルキングは優れた耐候性・耐酸性を付与し、基材表面の風化・劣化を抑制します。
- 基材表面にできた小さな傷を美観上修復します。
- 乾燥後の表面硬度は、3H～4Hの光沢のある被膜になります。

用 途

- FRP及びステンレス・アルミパネル・焼き付け塗装などのサビ・水アカ・汚れ・風化・劣化の抑制。

注) ステンレスの鏡面には使用しないでください。塗りムラ・虹彩現象が起こります。

適合しない基材：鉄・銅・真鍮・電着塗装された基材など

* 対象基材の表面仕上げ・風化劣化の程度・使用目的等に応じてご選択ください。
本施工前に必ずテストを行ってください。詳しくは、弊社営業担当者にご相談ください。

使 用 方 法

- 施工面に汚れ・ゴミ・ホコリ・油分・ワックス等が付いているとメタルキングの密着が悪くなりますので、充分に洗浄除去し乾燥させてください。よく乾かないうちに塗布すると密着不良・変色・ムラ・白化等の原因となります。
- 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
- メタルキングを耐溶剤用容器に入れ、ハンディーコーター・刷毛・ローラー等で基材全体にスジ目・塗りムラ・液だまりができるように均一に塗布してください。一度に大量の液を容器に移して施工すると仕上がりに差が生じる場合があります。適量を容器に移して施工してください。
- 作業環境によっては塗布後1時間程度で指触乾燥しますが、24時間は水がかからないようにしてください。

※ 厚塗りや2度塗りをするとクラック及び密着不良を起こす恐れがあります。

[標準塗布量 10~30m²/ℓ (1回塗り)]
※ 塗布量は基材によって多少異なります。



札幌郵便局(札幌市)

業務用

40・160



株式会社ミヤキ ■取扱店

2022.04

本 社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105
TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
須恵工場：福岡県糟屋郡須恵町植木1341
TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081
<https://www.miyaki.com>

営業所
札幌、仙台、新潟、東関東、東京第一、東京第二
東京第三、神奈川、埼玉、静岡、名古屋、大阪第一
大阪第二、広島、福岡

(一社)日本塗料工業会登録	
登録番号	M12010
ホルムアルデヒド放散等級	F★★★★
問い合わせ先	https://www.toryo.or.jp

性 状			
外 観	無色透明～淡黄色透明	取り扱い	火気厳禁
成 分	特殊シリコーン	貯蔵性	1年 (5～30℃未開封状態で保管)
溶 剤	第4類 第一石油類 危険等級II	※食品衛生法・食品・添加物等の規格基準に適合(ポジティブリスト制度とは異なります)	