

天然粘土生まれの 内装壁材



植物から生まれた
レイノス天然塗料

壁 用 塗 料



Lehmfarbe

- 多孔質な粘土の優れた透湿性
- 粘土の落ち着いた仕上がり
- 簡単に塗装できる施工性の高さ
- 耐久性のある内装材

下地を選ばない天然粘土塗料

LN656

レームファルベ

内装壁用

天然粘土塗料

天然粘土の調湿・消臭効果により、過ごしやすい室内環境に保ちます。
ローラーやブラシで簡単に塗装できる施工性に優れた天然粘土塗料。

用 途	紙壁紙、石膏ボード、コンクリート、レンガ、珪藻土、クロス一般（一部使用できない素材あり）の内装壁用塗料 ※下地素材によりLN620 ディープシーラーを塗布する		
塗 装 回 数	2回塗り		
乾 燥 時 間	約6-12時間(室温23℃/湿度50%)		
参考塗装面積	2.5L=約16.5㎡/10L=約66㎡(2回塗り)		
希 釈	原液	品 名	水性塗料
全 成 分	水、粘土、チョーク、セルロース、二酸化チタン、植物性乳化剤、ポリアスパラギン酸、でんぶんエステルポリマー、イソチアゾリノン ※この製品のVOC含有量は最大1g/L (EUの制限値は最大30g/L)		

LN656 全1色
カラーラインナップ



LN656/ホワイト

※色見本は印刷のため、
実際とは多少異なります。
※ LN668 カラーピグメント
による着色が可能です。
(カラーラインナップは
LN668 を参照)
※色見本はオガファーマー
スームズの上に塗装して
います。



Deep Sealer

- 高い浸透性
- 仕上げ材に影響の少ない優れた透湿性
- 乾燥するとほぼ無色透明

高い浸透性を持つ下地処理材

LN620

ディープシーラー


レームファルベ専用

下地処理材

高い浸透力で下地の吸収ムラを整え、レームファルベとの密着性と仕上がりを高めながら、優れた透湿性で仕上げ材の機能を損なわない下地処理材。

用 途	吸水性がある下地（漆喰、多孔質石、石膏ボード、古い塗膜の壁など）の下地処理材		
塗 装 回 数	1回塗り		
乾 燥 時 間	約2-4時間		
参考塗装面積	1L=約25 ㎡/2.5L=約62 ㎡(1回塗り) ※下地の吸水性に応じて、希釈した製品を約60-100mL/㎡		
希 釈	ディープシーラー1に対して水1の割合 ※下地の吸水性に応じて調整	品 名	水性塗料
全 成 分	水、シェラックソープ、天然樹脂ソープ、カルナバワックス、蜜蝋、セルロース、炭酸カリウム、ベンゾイソチアゾリノン ※この製品のVOC含有量は最大1g/L (EUの制限値は最大30g/L)		

LN620 全1色
カラーラインナップ



LN620/クリア

※下地により仕上がりが
異なります。

製品画像はドイツ語のパッケージです。実際の製品は英語のパッケージになります。仕様および外観は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

株式会社イケダコーポレーション 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島4-8-28 FJビル3F ☎0120-544-453 <https://iskcorp.com>

LN656-620-2511

LN668 カラーラインナップ 全14色

※着色パターン 全24色

- LN668-306／マホガニー
- LN668-307／アイボリー
- LN668-311／ハバナオーカー
- LN668-312／レッドオーカー*
- LN668-313／ラストブラウンオーカー
- LN668-320／エボニー
- LN668-326／サニーイエロー**
- LN668-328／スピネルブルー
- LN668-329／スピネルグリーン
- LN668-330／スピネルターコイズ
- LN668-332／ボンペイレッド
- LN668-333／コーンイエロー
- LN668-335／ウルトラマリンレッド**
- LN668-336／ウルトラマリンバイオレット**

*容量 0.1Lのみ **容量 0.5Lのみ
※色味は印刷のため、実際とは多少異なります。

Color Sample Lehmfarbe

※レームファルベ10Lに対しての着色のイメージ



植物から生まれた
レイノス天然染料

着色顔料



容量
0.1L
0.5L

Color Pigment

- 少量でも非常に高い着色力
- 簡単に分散し、調色しやすい
- 透湿性を持つ
- 複数の色を調合して使用することが可能

天然粘土染料 レームファルベの着色顔料

着色用

LN668 カラーピグメント

天然着色顔料

高品質な土や鉱物を主原料とした着色顔料で、少量でも鮮やかに発色し、レームファルベとなじみやすい。
色同士を自在に組み合わせることで、多彩な色表現ができます。

用 途	天然粘土染料 レームファルベの着色顔料(着色材として単独で使用することはできません)
品 名	水性染料 (天然顔料)
全 成 分	水、シェラックソープ、天然樹脂ソープ、蜜蝋、カルナバワックス、メチルセルロース、ミネラル顔料、ベンゾインソシアゾリノン、ピリチオン亜鉛 ※この製品のVOC含有量は最大1g/L(EUの制限値は最大30g/L)

