

広範囲適用型水性特殊エポキシ樹脂シーラー

水性ハイブリッドシーラー

無機系コーティングのサイディング、高耐候性有機塗膜の塗り替えに**水性シーラー新開発!**

近年、建物の外装仕上げではメンテナンスサイクルの長期化等の観点から、より耐久性・耐候性の高い塗装仕上げが施されるようになりました。また、戸建て住宅等では、高耐久性・低汚染性・工期短縮の観点から光触媒や無機系のコーティング材が施されたサイディングが増加しています。これらのサイディングは塗り替え時期を迎えていますが、従来のシーラーでは付着性が十分に発揮されない場合があります。また、溶剤タイプは、臭気の問題から都心部や市街地では使用に制限を受けることがありました。そのような諸問題を解決するのが新製品の「**水性ハイブリッドシーラー**」です。

水性ハイブリッドシーラーは、様々な高耐久性の既存有機塗膜や前述のサイディング等、広範囲に適用できる特殊エポキシ樹脂シーラーです。また、新築においても押出成形セメント板など従来の水性シーラーでは適用困難であった基材にも塗装可能となっており、性能面・安全面ともに優れています。

特長


◎幅広い適用性

水性ハイブリッドシーラーは特殊変性エポキシ官能基及び2種類の特殊無機成分を複合化し、各種官能基を含有した2液タイプであるため、強靱な塗膜を形成し、様々な旧塗膜・基材への優れた密着性を有します。

優れた密着性メカニズム

3種類の成分で優れた付着性を実現!

トリプルアンカー効果



●: 特殊エポキシ官能基 ▼▼: 特殊無機成分

適用
下地

窯業系サイディング:工場塗装板(光触媒コーティング、無機系コーティング、親水性コーティング等も含む)、コンクリート、PC板(現場施工)、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、けい酸カルシウム板、磁器タイル*1、硬質塩ビ*2、FRP*2、各種高耐久性の既存有機塗膜*2など

適用旧塗膜の種類

アクリル樹脂系、ポリアウレタン樹脂系、アクリルシリコン樹脂系、ふっ素樹脂系
アクリルリシン、スタッコ、スキン
アクリルタイル
エポキシタイル RE / RS
単層弾性塗材
弾性タイル

*1. ラスタータイルなどの特殊なタイルには、使用を避けてください。

*2. 硬質塩ビFRP塗装時に光沢が残っている劣化していない塗膜に塗装する場合は、目直しを行ってください。

◎優れた浸透性

特殊変性エポキシ樹脂は下地への浸透性が高く、強靱な架橋塗膜により固着し、下地の補強効果に優れています。

◎優れたシール性

コンクリート、モルタル等に対し、優れたアルカリシール効果を発揮します。

◎安全設計

水性塗装システムにより、安全性の高い塗装環境を提供します。

標準施工仕様

Table with columns: 工程, 材料, 調合(重量比), 所要量(kg/m²), 塗回数, 間隔時間(hr) (sub-columns: 工程内, 工程間, 最終養生), 備考. Includes rows for 素地調整 and 下塗り.

- ※1. 下地の種類により所要量及び塗回数が異なります。吸い込みの着しい場合は2回塗りとしてください。
※2. 下地がコンクリートの場合には、付着物などを除去し、下地をよく乾燥させ、含水率10%以下・pH10以下としてください。
※3. 調合は所定の割合を厳守してください。特に小分けでご使用の場合は、計量器にて計量を行ってください。また混合後の材料は、可長時間(4時間)以内に使い切ってください。
※4. 希釈しますと付着力低下や性能低下などの原因となりますので希釈は絶対にしないでください。
※5. 強風時、または降雨、降雪のおそれがある場合、及び気温5℃以下、湿度85%以上の施工は原則的に避けてください。気温5℃以下で施工が要求される場合は採暖および採暖のための養生により、雰囲気温度、被塗面温度を5℃以上にしてください。冬期においては、施工条件が特に厳しくなる場合があるため、事前に関係者と十分な打ち合わせを行ってください。
※6. 塗膜の膨れ、剥がれ、白化、しみの発生につながる場合がありますので、著しく結露が生じるような場所での使用は避けてください。
※7. 改修工事の場合は溶剤などの影響により、旧塗膜を傷め、膨れ、ちぢみなどの異状が発生することがあります。試し塗りにより確認の上、本施工に入ってください。
※8. かび、藻が付着している場合はSKKカビ除去剤#5(塩素系)にて拭き取ってください。
※9. 材料は電動ミキサーなどを用いて内容物が均一になるよう十分に攪拌してください。
※10. 塗り重ね時間は環境(温度、湿度、換気、風通しやすさ)や膜厚によって変わります。
※11. 所要量は被塗物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件、等の各種条件により増減します。
※12. 低温又は高湿度時には乾燥が遅くなりますのでご注意ください。
※13. シーリング材の上へ施工する場合、シーリング材の種類、材齢により塗膜が密着しないことや汚染することがあります。詳しくは最寄りの各営業所までお問い合わせください。
※14. 間隙が広いなど、大きな動きが予想されるシーリング打設部への塗装は塗膜がひび割れる可能性がありますので、なるべく避けてください。
※15. 陶磁器タイル洗浄用の酸が塗装面に付着すると、変色や溶解などの異状を生じることがありますので、これを防止するため、予め塗装面の養生を行ってください。
※16. 材料は使用前に内容物が均一になるように十分に攪拌し、開栓後は速やかに一度に使い切ってください。また材料を保管する場合は、無希釈の材料をしっかりと密栓してから直射日光を避けた冷暗所にて保管し、できるだけ早めに使い切ってください。
※17. ラスタータイル等の特殊なタイルについては、塗装を避けてください。
※18. 被塗面の洗浄に酸性洗浄剤などの薬剤を用いる場合、薬剤洗浄後の水洗工程を急に行ってください。薬剤が被塗面に残存したまま塗装すると塗膜の膨れ、剥がれ、白化につながる場合があります。
※19. 経年劣化したサイディングボード面への塗装は、表面劣化部分から剥離する場合があります。試験施工を行って付着性を確認の上、本施工に入ってください。
※20. 無機系コーティングなどが施されたサイディングボード面の中には適用できないものもあります。あらかじめ試験施工を実施し付着性を確認してください。付着性に問題がある場合は、目荒しを行ってください。
※21. 硬質塩ビや塗装時に光沢が残っている劣化していない塗膜に塗装する場合は、目荒しを行ってください。
※22. 笠木、天端など長時間水が滞留する箇所では塗膜の白化、膨れなどが発生する場合がありますので使用は避けてください。

■素地別所要量の目安

Table with columns: 素地の種類, 目安所要量*(kg/m²), 塗回数. Includes rows for 窯業系サイディングボード, 押出成形セメント板, コンクリート・セメントモルタル, けい酸カルシウム板.

※素地別の所要量の目安となります。被塗物の形状および劣化の程度により所要量は異なりますのでご注意ください。

適用上塗材

Table with columns: 分類, 該当する当社の製品名. Lists various types of coatings and their corresponding SK KAKEN products.

※上塗材としてクリーンマイルドフッソを使用する場合は、クリーンマイルドフッソ中塗材をご使用ください。

荷姿

水性ハイブリッドシーラー主剤 14kg石油缶
★水性ハイブリッドシーラー硬化剤 1kg缶
(標準塗坪：75～187㎡/セット)
※上記の標準塗坪は一般的なものであり、下地の状態や環境などによる所要量の増減に応じて変わることがあります。ご了承ください。

●危険情報と安全対策

- 製品の取り扱い、それぞれの安全データシート(SDS)に従ってください。
特に、★印のついている製品は、溶剤形の製品であるため下記の点にご注意ください。
1. 引火性の液体であるため、火気厳禁です。
2. 有機溶剤のおそれがあるため、換気に注意し、防毒マスクまたは、送気マスクを使用するなどの安全対策を行ってください。
3. 施工においては、溶剤成分が室内に流入しないように十分注意してください。
※屋内作業等、使用環境によっては、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等の規制を受ける場合があります。詳しくは別途、施工仕様書等をご確認ください。

●施工後の注意

本製品には揮発性の化学物質が含まれております。
塗装直後の引渡し等において、化学物質過敏症やアレルギー体質の方への安全対策に十分留意してください。

SK KAKEN logo and company name: エスケー化研株式会社. Address: 本社 大阪府茨木市中穂積3-5-25. Phone: 072-621-7733.

URL: https://www.sk-kaken.co.jp



札幌支店 011-784-4000 東京支店 03-3204-6601 埼玉支店 048-686-2391 名古屋支店 052-561-7712 大阪支店 072-621-7721 広島支店 082-943-5043 福岡支店 092-629-3427 仙台支店 022-259-2431 千葉支店 043-304-0411 横浜支店 045-820-2400 京都支店 075-646-3967 神戸支店 078-671-0451 高松支店 087-865-5411