

標準使用方法



仕様区分：スズカファイン標準仕様

仕上がり：—

仕様名：消せる君 <落書き落とし>

適用範囲：一般建築物・鋼構造物などの落書き落とし

適用下地：御影石、大理石、コンクリート、モルタル、磁器タイル、ガラス、ステンレスなどの金属パネル(ガードレール、シャッターなど)

適用既存塗膜：【落書き成分】ラッカースプレー、マジックインキ、蛍光ペン、クレヨン、口紅など

使用材料	荷姿	規格・品種等
消せる君	480mlスプレー	天然成分リモネン配合 落書き落とし用 スプレー
以下余白		

工程	材料名 (希釀剤)	調合 重量比	標準使用量 (kg/m ²)	塗 回数	間隔時間 (23℃)	使用方法
下地処理・調整	●素材を傷めないか、目立たない場所で、事前に確認してください。 ●目的としない箇所に付着した場合、シミやムラを作る恐れがありますので注意してください。					
①	塗布作業 消せる君 —	100 —	0.36	1～	放置時間1～2分	スプレー
②	除去作業 浮き上がった汚れの除去					ブラシ・温水洗・ウエスなど
③	※落書きが落ちにくい 場合は①～②を繰り返す					
④	以下余白					
⑤						
⑥						
⑦						
工法・備考	●消せる君には、ウールローラーなどで作業可能な、原液タイプ(3kg)もあります。 ●使用前に容器をよく振って、噴射方向を確認してから使用してください。 ●容器を逆さまにして使用しないでください。 ●対象物から約15～25cm離してスプレーしてください。 ●スプレー後、1～2分放置してください。(落書きが浮き上がってきます。) ●落書きが浮き上がったらブラシなどで擦りながら、温水で洗い流すか、ウエスで拭き取ってください。 ●落書きが落ちにくい場合は、再度スプレーし、擦り、洗い流す作業を繰り返してください。(素地の状態や落書き成分によっては除去できない場合もあります。) ●別紙「施工上の注意事項」「取り扱い上の注意事項」をご参照ください。 ●上記の標準塗付量(または所要量・使用量)には、希釀剤(清水・希釀シンナー)は含みません。 ●気温5℃以下、湿度85%以上及び結露が懸念されるような場合は、塗装を避けてください。強風時や降雨、降雪のおそれがある場合は、塗装を避けてください。					

※上記の各数値は標準値です。被塗物の形状・施工方法・気象条件・塗料の色等により増減する事があります。

※商品の詳細、注意事項につきましては、カタログ・製品容器・安全データシート(SDS)をご参照ください。

※本仕様書記載外の下地や仕様の場合、塗膜欠陥を生じる場合がありますので、お問合せください。

※本仕様書記載の内容は、改良などのため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

仕様書No.
MSF03940
更新 2018年4月24日