

ユータックカラコンプライマー

エポキシ樹脂溶剤型・2液

[特長]

エポキシ系の2液型プライマーです。

カラコン、フェロコンなどと呼ばれる強化コンクリート面の塗装の際に使用します。

[使用法]

素地の表層をクリーナーやシンナー類でよく洗浄し、ワックスや油分を除去します。
表面が緻密で黒光りしている箇所は目荒しをしてください。

A液：B液=3：1（重量比）で混合・攪拌し、刷毛やローラーで素地にすり込むように入念に塗装してください。希釈は不要です。

[標準塗布量]

0.1～0.15kg/m²（1回当り） 1～2回塗りしてください。

[次工程まで塗装間隔]

3時間以上、24時間以内。

[可使時間]

有効時間3時間以内に使い切ってください。（25℃）

[荷姿]

16kg セット（A液12kg・B液 4kg）

4kg セット（A液 3kg・B液 1kg）

[塗装方法]

ローラー、刷毛