

標準施工仕様書



仕 様 区 分	スズカファイン標準仕様
仕 上 が り	平滑(既存模様)/つや消し

仕 様 名 : WBリメイク弾性フィラーEPO(既存模様)/ビーズコート無機 仕上げ [中塗仕様]
適用範囲 : 一般建築物 [外壁] など
適用下地 : セメント系素地 [コンクリート・モルタル] など
適用既存塗膜 : 改修 [EPの活膜・アクリルリシン・吹付タイル・弾性タイル・単層弾性などの塗替] ※高弾性タイルは不可

使用材料	荷 姿	規格・品種等
WBリメイク弾性フィラーEPO	15kg	弾性エポキシ変性アクリル樹脂系 改修用下地調整塗材
ビーズコート無機中塗	15kg	水性1液反応硬化形ふっ素樹脂系つや消し塗料[専用中塗]
ビーズコート無機	15kg	<超撥水><ラジカル制御形> 水性1液反応硬化形無機有機ハイブリッドつや消し塗料
以下余白		

工 程	材料名 (希釈剤)	調 合 重量比	標準所要量 (kg/㎡)	塗 回数	間隔時間 (23℃)	施工方法
下 地 処 理 ・ 調 整	<塗替> ●既存塗膜の浮き・ふくれ・はがれなどの脆弱部を、スクレーパー・ディスクサンダー・ワイヤーブラシなどで除去する。●下地のひび割れ・欠損などは、事前に補修する。●チョーキング・汚れ・塵埃・油脂類などの汚染付着物を高圧水洗で除去する。●下地は十分に乾燥させる。●既存塗膜の段差を同一模様になる塗材で復元する。					
①	下地調整兼 下塗	WBリメイク弾性フィラーEPO (清水)	100 5～10	0.30 ～ 0.50	1	工程間5h以上 ウールローラー
②	上塗	ビーズコート無機中塗 (清水)	100 5～15	0.12 ～ 0.20	1	工程内2h以上 最終養生24h以上 刷毛・ウールローラー・エア レス
③	上塗	ビーズコート無機 (清水)	100 5～15	0.12 ～ 0.20	1	工程内2h以上 最終養生24h以上 刷毛・ウールローラー・エア レス
④	以下余白					
⑤						
⑥						
⑦						
工 法 ・ 備 考	●強溶剤系上塗材は施工できません。●弱溶剤系や水系上塗材でも硬質タイプのニューモルコン、水性モルコンなどは塗装できません。●新設ALC面などの巣穴の多い面へ塗装される場合は、置換泡の発生を防止するため、予め下地調整材をウールローラーやブラシで塗り付けるなどして、十分に目止めしてください。 ●既存塗膜が活膜で、光沢が残存する場合は、事前に付着性を確認してください。●新設施工などにおいて、吸い込みが大きい下地の場合、下地からの泡による置換発泡を生じる事がありますので、予めサンプラなどの下塗材を塗装してください。 ●既存塗膜が強溶剤2液形ふっ素樹脂系及びシリコン樹脂系・無機系・光触媒塗装などの場合は、十分な付着が得られない場合がありますので、下塗としてグリップシーラーEPOを使用してください。●シーリング材への塗装は、塗膜の硬化不良・割れ・剥がれ・汚染の恐れがある為、原則不可。やむをえない場合は、シーリング材の硬化を確認の上、ラフトン逆プライマーの塗装を推奨します(詳細はカタログ参照)。※下塗がワイドシーラーEPOの場合は、必ず逆プライマーを使用してください。 ●別紙「施工上の注意事項」「取り扱い上の注意事項」をご参照ください。●上記の標準塗付量(または所要量・使用量)には、希釈剤(清水・希釈シンナー)は含みません。●気温5℃以下、湿度85%以上及び結露が懸念されるような場合は、塗装を避けてください。強風時や降雨、降雪のおそれがある場合は、塗装を避けてください。					

※上記の各数値は標準値です。被塗物の形状・施工方法・気象条件・塗料の色等により増減する場合があります。
※商品の詳細、注意事項につきましては、カタログ・製品容器・安全データシート(SDS)をご参照ください。
※本仕様書記載外の下地や仕様の場合、塗膜欠陥を生じる場合がありますので、お問合せください。
※本仕様書記載の内容は、改良などのため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

仕様書No.
MSF85880-BCMN-U
更新 2020年5月1日