



グランドコート白（黒）は、木製品のエナメル仕上げ用の下地剤として、乾燥性・肉持性・研磨性に特に優れたラッカー系樹脂塗料です。

I. 特 長

- 建築基準法の改正に対応しています。 F☆☆☆☆ （N05027）
- ラッカー性ですので乾燥が速い。
- 研磨性が良く、作業性に優れている。
- 充填効果がよく吸い込みの少ない平滑な仕上がりになります。
- 着色顔料が多いので隠蔽力に優れています。

II. 用 途

- 木製商品陳列棚、木工家具、その他木工製品のエナメル仕上げ用下塗用

Ⅲ. 使用方法

配 合 比

ラッカー下地 グランドコート白（黒）	100
ラッカーシンナー	70～90
★ナトコラッカーシンナーNo.50、No.1000を御使用下さい。	

塗 装 方 法

<エアスプレー>

粘 度	: 13～16秒（イワタカップ）
霧 化 圧	: 0.3～0.4 H P a （3～4 kgf/cm ² ）
スプレーガン口径	: 1.3～1.5 mm（重力式・吸上式）

<塗 布 量>

1 回塗りで 70～80 g/m²

★1回での極度の厚塗は発泡、肌荒れ、硬化不良等の原因になります。
30分程度のインターバルをあけての重ね塗りをおすすめします。

乾 燥 時 間

指 触 乾 燥	: 20℃	—	3～5分
研 磨 可 能 時 間	: 20℃	—	3～4時間以上

Ⅳ. 注意事項

- 顔料が沈降している場合がありますので使用前に缶をよく振って中身を均一にしてからご使用下さい。
- 1回で100 g/m²以上の厚塗りは、発泡・肌荒れ・硬化不良の原因となりますので、避けて下さい。厚塗する場合は回数を分けて塗装するようにして下さい。
- 気温や湿度が高い場合、および被塗物が大きい場合は、リターダーシンナーを10%前後併用するかノンブラッシングを3%前後添加すると良い結果が得られます。
- シナ合板など、特に付着性（材破）に問題の恐れのある素材には、下塗にラッカーウッドシーラーの塗装をおすすめします。
- その他MSDS記載の注意事項を厳守して下さい。

V. 品種と特性

コード No.	品 名	容 量
LP-750	グランドコート 白	16kg
LP-811	グランドコート 黒	18kg
LP-730	ラッカーサフェーサー 白	16kg、4kg

VI. 関係法令

危険物表示	第4類 第1石油類
労働安全衛生法 有機則	第2種有機溶剤含有物
建築基準法 ホルムアルデヒド放散等級区分：	F☆☆☆☆ 日塗工自主管理規制
	登録番号：N05027

	引火性あり	業 務 用 警 告	有害性あり	
1. 引火性の液体である。 2. 有機溶剤中毒の恐れがある。 3. 健康に有害な物質を含有している。				

《注意事項》 通常の塗料に比べ幾分、毒性が強く吸入したり皮膚に触れると、中毒やかぶれを起こす恐れがありますので下記注意事項を厳守下さい。

1. 火気のある所では、絶対に使用しないで下さい。
2. 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、溶剤蒸気を吸い込まない様にして下さい。
3. 蒸気を吸い込み気分が悪くなった時は、空気の清浄な場所ですぐに、医師の診察を受けて下さい。
4. 取扱い中は出来るだけ皮膚に触れない様にし、必要に応じて、有毒ガス用防毒マスク、又は送気マスクを付け、更に頭布、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等を着用して下さい。
5. 保護手袋は有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用して下さい。
6. 容器からこぼれた場合には布で拭き取って水を張った容器に保管して下さい。
7. 塗料の付着したウエスや塗料カス、研磨カス、スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい。
8. 誤って手や皮膚等に付着した場合は、即座に大量の石けん水で十分に洗い落として下さい。又、痛みや外観に変化がある時は、医師の診察を受けて下さい。
9. 目に入った時は、大量の上水で15分以上洗った後に、又、誤って飲み込んだ場合も出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
10. 火災時には炭酸ガス、泡、又は粉末消火器を用いて下さい。
11. よくフタをし、40℃以下で子供の手の届かない所へ保管して下さい。
12. 中身を完全に使い切ってから廃棄して下さい。

火 気 厳 禁

本カタログは改良のため性能その他を変更することがあります。



<http://www.natoco.co.jp/>

特約店

本社／本社工場 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18 TEL.0561-32-2285(代) FAX.0561-34-1080
 群馬工場 〒379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮92-9 TEL.0277-77-1703(代) FAX.0277-77-1708
 東部支店 〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡4丁目29番12号M2ビル TEL.048-844-8461(代) FAX.048-844-8490
 中部支店 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18 TEL.0561-32-9653 FAX.0561-32-9654
 西部支店 〒532-0035 大阪府大阪市淀川区三津屋南3丁目18番7 TEL.06-6308-2824(代) FAX.06-6300-1741
 西南部支店 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉4丁目5番2号丸ビル302号 TEL.092-432-2811(代) FAX.092-432-2810
 沼田出張所 〒379-1308 群馬県利根郡みなかみ町真庭900-3 TEL.0278-62-2736(代) FAX.0278-62-2795
 山口出張所 〒754-0122 山口県美祿市美東町真名西山756-89リーディングプラザナ文字工業団地 TEL.08396-5-0281(代) FAX.08396-5-0282