

種類 : 外装合成樹脂エマルジョン系  
薄付け仕上げ塗材

品名 : ジョリパットフレッシュ

JQ - 800シリーズ

平成23年10月作成

アイカ工業株式会社

化成製品カンパニー

## 標準施工仕様

1. 名称 外装合成樹脂エマルジョン系薄付け仕上げ塗材

2. 品名 ジョリパットフレッシュ JQ-800

### 3. 材料荷姿及び標準施工面積

工程	材料	荷姿	標準施工面積
下塗り	セーフシーラー JS-800	16kgNET / 缶	80 ~ 320m <sup>2</sup> / 缶
主材塗り	ジョリパットフレッシュ 標準色 JQ-800T ( ...数字) 特注色 JQ-800 ( ...英字 ...数字)	20kgNET / 缶	25 ~ 33 m <sup>2</sup> / 缶

### 4. 適用下地

ジョリパット JP-100, JP-300 シリーズ、ジョリパットネオ JQ-650, JQ-700 シリーズ、  
ジョリコート JWC-25, JWC-55, JWC-70 シリーズ、水系エマルジョンペイント、溶剤系塗料、  
吹付けタイル、弾性リシン、アクリル系塗材等その他適用下地の詳細については、別途お問い合わせ  
ください。

### 5. 工程

工程	材料	所要量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗布回数	間隔時間 (h)		備考
				工程間	最終養生	
下地処理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 埃、油分等の付着物は完全に除去する。</li> <li>・ 下地はよく乾燥させ、表面が十分に乾燥していることを確認する。</li> <li>・ 下地にヘアクラックが発生している場合は、微弾性フィラー JM-600 を使用する。</li> </ul>					
下塗り	セーフシーラー JS-800	0.05 ~ 0.2	1	3 ~ 48	-	ウールローラー 刷毛
主材塗り (1回塗り)	ジョリパットフレッシュ JQ-800	0.3 ~ 0.4	1	4 以上	-	ウールローラー*
主材塗り (2回塗り)	ジョリパットフレッシュ JQ-800	0.3 ~ 0.4	1	-	24 以上	ウールローラー*

\*ウールローラーは、旧下地テクスチャーの凹凸により使い分けて下さい(凹凸大:中毛~長毛 凹凸小:下地は短毛~中毛 推奨)。

## 6. 施工上の注意事項

- 1) 下地は十分に乾燥させ、表面が十分に乾燥していることを確認してから施工して下さい。
- 2) 下地に微細なヘアクラックがある場合は微弾性フィラーJM-600 を使用して下さい。  
クラックが大きい場合は、シール材等で補修しての施工を推奨しますが、補修部分の仕上がりが悪くなる場合があります。
- 3) 使用材料の保管は、密栓し、冬期凍結、直射日光を避けて下さい。
- 4) 気温5℃以下、湿度85%以上の場合は施工を避けて下さい。
- 5) 開封後ミキサー等でよく攪拌し、均一な状態にして下さい。
- 6) 1回塗り仕上げは行わないようにして下さい。下地が透ける、厚塗り部分で割れが発生する場合があります。
- 7) ローラー目を出さずにフラットに仕上げることはできません。
- 8) 水希釈は0～3%を厳守して下さい。水希釈多すぎると、色むらの原因となります。
- 9) 塗継ぎは5～10分程度として下さい。時間が経ちすぎると、継ぎ目が目立つ可能性があります。
- 10) 器具を洗浄した水は、排水溝などに廃棄せず、適切な処理を行うことを厳守してください。

以上