



ロックラッカー ラッカープライマーブラウン

ROCK PAINT

1液型 硝化綿ラッカープライマー

商品概要・用途

ロックラッカー ラッカープライマーブラウンは、ニトロセルロース(硝化綿)を主な塗膜形成要素とした1液性の硝化綿ラッカープライマーです。速乾性で金属面に対して付着性と防錆効果が得られるためラッカー系塗料のプライマーとして最適です。

品目コード(品番・缶種)・品名・容量・色調/商品外観

029-0111-01/02 ロックラッカー ラッカープライマーブラウン 16kg/3.6kg



016-5123-01 ラッカーシンナー 16L/3.785L



特長

- ・速乾性で作業性にすぐれています。
- ・鋼板に対する付着性がすぐれています。
- ・貯蔵安定性にすぐれ顔料の沈殿がほとんどありません。スプレー粘度に希釈後も同様です。

適用素材 (被塗物)



鉄鋼材 (SPCC)

塗り重ね可能塗料



- ・ロックラッカー : 026L、029L(プラサフ)、030L、035L
- ・コーロック : 038L

保管条件 / 貯蔵安定期間



5℃～40℃ 3年間 (未開封時)

保護具 / 安全衛生



適切な安全保護具を装着してください。



詳細は安全データシート(SDS)を参照ください。

ロックラッカー ラッカープライマーブラウン

For Professional Use Only

使用方法



- ・以下、標準塗装条件を参考にスプレー塗装します。
- ・特に足付け作業は必要としませんが、表面にザラツキがある場合にはP1500以上のペーパーで軽く研磨してください。
- ・上塗り乾燥時間内で上塗り塗装を行ってください。

標準塗装条件(エアースプレー塗装)



素材に応じた適切な素地調整を実施し、油分、水分、汚れをプレソルVENTなどの脱脂剤で完全に除去し、清浄な面にしてください。
※プレソルについての詳細は『プレソルシリーズ&静電気除去剤』のTDSを参照ください。



100	ロックラッカー ラッカープライマーブラウン
60-80	016-5123 ラッカーシンナー



希釈時 20°C/11~17秒 イワタカップ



スプレーガン口径	1.3~1.5mm
スプレー圧力	0.30~0.35MPa (手元圧力)



2~3回 シングルコート(均一なミディアムコート)



指触乾燥	20°C/ 約5分
硬化乾燥	20°C/ 約1時間
上塗り可能時間	20°C/ 2~3時間

注意事項



- ・充填効果と研磨性が必要な場合には、029L ロックラッカー 各種プラサフを選択してください。あまり平滑でない素地にも面を平滑にする働きがあります。
- ・本書記載の塗り重ね可能塗料以外を使用した場合、チヂミ(リフティング)現象を引き起こす可能性があります。

■ Copyright © 2020 ROCK PAINT CO.,LTD. All Rights Reserved.

本データシートの内容については予告なく変更する場合があります。また著作権などの法律で保護されており、無断で転載、複製することを固く禁止します。本データシートは参考資料としての位置付けにて、特定の品質や使用に関する適正または塗装の結果を保証するものではありません。実際の塗装等作業には、環境面をはじめ種々のファクターが介在致します。事前に試験塗装を行い確認を実施いただきますようお願い致します。本データシートを使用して生じたいかなる塗装結果及び損害についても、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。