

■特長

- ・美しい銀白色で光や熱を反射します。
- ・耐久性、防食性にすぐれています。
- ・被覆力が大きく塗装作業性にすぐれています。
- ・保存安定性にすぐれています。

■被塗物素材

- ・屋外鉄部、非鉄金属部など
- ※下塗りに必ず適性のあるサビ止メペイントを塗装してください。

■製品要綱

種類・色彩		銀
主な用途		鉄骨、タンク、パイプ、架台、階段など
容量		16L・3L
配合比		—
標準塗付量(kg/m ² ・回)		0.10~0.12
標準塗付面積(m ² /16L・回)		130~150
希釈剤		塗料用シンナー
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	0~5
	エアレス	0~5
標準塗装回数		2
可使時間(23℃)		—
指触乾燥時間(23℃)		3時間
塗り重ね可能時間(23℃)		20時間以上
光沢		つや有り
特化則該当物質		該当物質なし
有機溶剤表示		第3種有機溶剤等
消防法による危険物区分		第4類 第二石油類(非水溶性)
材工価格(2017年4月現在)		¥1,500.-/m ² (当該製品のみ・300m ² 以上)

■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・ロックコートの白、原色類とは混ざりません。
- ・汚れたウエスをまとめて置いたり、スプレーダストなどがたまってくると発熱し、自然発火のおそれがあります。使用済みのウエス、塗料かす、スプレーダスト等は廃棄するまで水を張った容器に保管してください。
- ・希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2016 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2017.08