



ユカロック500番級

082ライン

建物用床塗料（つや有り・アクリルエマルジョン系）
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

■特長

- ・水性で臭気が少なく火災の心配がないため、手軽に塗れます。
- ・耐水性、耐アルカリ性にすぐれます。
- ・付着性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。
- ・補修塗りしやすく、塗り替え施工が容易です。
- ・水性のため、アスファルト面にもにじみを起こさずに塗装できます。
- ・原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。

■被塗物素材

- ・屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面
※アスファルトが比較的新しい場合は、タール成分がにじむおそれがありますので、試し塗りを行ってください。

■製品要綱

種類・色	常備色（6色）および各色	
主な用途	学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など。（フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。）	
容量	15kg	
配合比	—	
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.15~0.20	
標準塗付面積(m ² /15kg・回)	75~100	
希釈剤	水	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	0~10
	エアレス	0~10
標準塗装回数	2	
可使時間(23℃)	—	
指触乾燥時間(23℃)	40分	
塗り重ね可能時間(23℃)	4時間以上	
歩行可能時間(23℃)	5時間以上	
光沢	つや有り	
特化則該当物質	該当物質なし	
有機溶剤表示	—	
消防法による危険物区分	水性の非危険物	
材工価格(2018年4月現在)	¥1,500.-/m ² (平滑仕上げ・当該製品のみ・300m ² 以上)	

■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・新設塗装の場合は素地に適したシーラー・プライマー・フィラー等を下塗りしてください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・常時水の溜まる所は塗装を避けるか排水処理を完全に行ってから塗装してください。
- ・新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
- ・吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
- ・ワックスを使用している床面は付着性を損ないますので、ワックス剥離剤などで除去し、水洗い、乾燥を十分に行った後、塗装してください。
- ・上塗りに骨材（珪砂7号）を混合することで、滑り止め効果を持たせることができます。
- ・ハケ・ローラーなどの塗装用具は水性用を使用してください。
- ・施工後、ゴムホース、タイヤなど可塑性を含むものを長時間接すると、粘着性が生じるため、置かないでください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2018 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2018.04