

塗装略号：—
塗装仕様：水性ウレタン仕上
上塗塗料名：108L ピニロックウレタン
規格：
素材：コンクリート・モルタル・サイディングボードなど
部位：外壁など

工程	塗料と施工内容	シンナー - 名 希釈率%	標準塗付量 kg / m <sup>2</sup> ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h(20 )
1	素地調整	エフロレッセンス、レイタンス、ゴミ、汚れなどをワイヤーブラシ等で完全に除去する。 よく乾燥させ含水率10%以下、pH9.5以下になってから塗装を行う。			
2	下塗	ロックカチオンシーラーマルチ 033-1159 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 1回 塗布面積 115~135m <sup>2</sup> / 15kg・回	水 通常不要	0.11~0.13	3以上
3	上塗	ピニロックウレタン 108-0101 ベース 指定色 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 107~136m <sup>2</sup> / 15kg・回	水 ハケ、ローラー 5~10 スプレー 10~20	0.11~0.14	2以上

塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。