

ロック建築用シーラーの033-1159「ロックカチオンシーラーマルチ」は、カチオン系アクリルシリコンハイブリッド樹脂をベースとしたエマルジョンシーラーです。クリアタイプで浸透性にすぐれ、塗膜が自己架橋するため付着性に大変すぐれます。

特長

- TVOC(全揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた環境対応型水性タイプで、扱いやすく、安全性にすぐれています。
- 旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。
- ベスト瓦の塗替えなど、溶剤系シーラーでは旧塗膜のチヂミが発生し易い条件でも、水性ですので安心して使用できます。また上塗りも水性から弱溶剤まで幅広い塗料が使用可能です。

適応素地

- 屋内外部コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、各種ベスト瓦(コロニアル、カラーベスト等)、窯業系サイディングボードなど

適応
旧塗膜

- 各種水性仕上材、弾性系仕上材、吹付けタイル、リシン、溶剤型アクリル、ウレタン系塗膜、塩ビ系塗膜

適応
上塗塗料

- 水性塗料：ビニロックシリーズ(031、032L)、シリコマックス屋根・瓦用(070L)、ユニロックハイグロス(072L)、ユニロックシリーズ(075L)、水性エパーロック(092L)、ビニロックウレタン(108L)、ビルロック(111L)
- 弱溶剤塗料：ダイナロックⅢ(018L)、ユメロック(114L)
(その他詳細な上塗り可能塗料については、当社営業宛お問い合わせください。)

使用方法

- 塗装方法：ハケ・ローラー・エアレス
- 希釈：通常不要(必要な場合は水)
- 塗り回数：1回
- 標準塗布量：0.11~0.13kg/m²・回
- 塗布面積：115~135m²/15kg・回
- 塗り重ね可能時間：3時間以上(23℃)^{*}
(※この数値は塗付量、温度、湿度、通風および素地の状態によって異なります。)

品番
入目

033-1159
ロックカチオンシーラーマルチ 15kg

使用上の
注意

- 本製品はカチオン性であり、一般的な水性塗料と混合するとゲル化するので、絶対に避けてください。ハケ・ローラーなどの塗装用具の共用も避けてください。
- 素地及び旧塗膜に均一に浸透するように塗装してください。
- 強溶剤型塗料を上塗りに使用することは避けてください。
- 新設においての素材のアルカリ性が強い場合は、溶剤系シーラーをご使用ください。
- さげ缶等はプラスチック容器を使用してください。金属類はサビが発生するおそれがあります。
- ケイ酸カルシウム板へ塗装する場合は、種類・劣化度合いによっては粘着材の強いテープにより塗膜が多少剥離する場合がありますのでご注意ください。
- 押し出し形成板等、表面が緻密なボード類に対しては、付着不良が発生する場合がありますので、事前に試し塗りを行ってください。
- 素地の乾燥は十分に行ってください。(含水量8%以下、pH9以下)
- 気温5℃以下、湿度85%以上の塗装は避けてください。塗装は天気の良い日に行い、乾くまで雨や夜露がからないようにしてください。
- 塗装作業中および塗膜を乾燥させる際には、十分に換気を行ってください。
- よくフタをし、5℃以上、40℃以下の屋内で貯蔵してください。
- 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- こぼれた時は、砂などを散布した後、布類(ウエス)で拭き取ってください。
- 捨てる時は、産業廃棄物として処理してください。
- 製品容器の注意書き及び製品安全データシート(MSDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。



ロックペイント株式会社

東京営業部 〒136-0076 東京都江東区南砂2-37-2
TEL(03)3640-6000 FAX(03)3640-9000
札幌営業所 〒003-0011 札幌市白石区中央一条4-3-48
TEL(011)812-2761 FAX(011)812-9304
横浜営業所 〒232-0016 横浜市南区宮元町3-53
TEL(045)742-6675 FAX(045)742-6669
西関東営業所 〒229-1131 神奈川県相模原市西橋本1-15-16
TEL(042)700-3111 FAX(042)700-3112
名古屋営業所 〒454-0059 名古屋市中川区福川町1-1
TEL(052)351-6500 FAX(052)361-7433

大阪営業部 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3-1-47
TEL(06)6473-1055 FAX(06)6473-1000
明石営業所 〒674-0094 兵庫県明石市二見町西二見
TEL(078)949-3101 FAX(078)949-3102
岡山営業所 〒701-1134 岡山市三和1000-34
TEL(086)294-1201 FAX(086)294-6966
福岡営業所 〒811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜3-2-1
TEL(092)962-0661 FAX(092)963-1241

URL <http://www.rockpaint.co.jp>

販売店