

032ライン

内外部用

ビニロック

JIS K 5663 1種  
合成樹脂エマルジョンペイント  
内・外部用

F☆☆☆☆

032ラインビニロックは、アクリルエマルジョン樹脂をベースとした内外部用エマルジョンペイントです。

## ◆ 特 長

- 塗りやすく、トマリが抜群のツヤ消しエマルジョンペイントです。
- 塗装方法による色差がほとんどなく、タッチアップ性にすぐれ、ムラなくきれいに仕上がります。
- 耐候性、耐水性、耐洗浄性などの塗膜性能にすぐれています。
- 耐アルカリ性が良好で、コンクリート、モルタルなどによく付着します。

## ◆ 被塗物素材

- コンクリート、モルタル、石こうボード、ALCなど
- 木部、合板類



## ◆ 製品要綱

032ライン ビニロック（内外部用ホワイト）には次の2種類があります。

品 番	032-0100	032-0101
特 徴	標準品で耐久性が良好です。	特に耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性がすぐれています。
主 な 用 途	コンクリート、モルタルなど外部壁面、台所、浴室の壁面。	
容 量	20kg	20kg
標準塗付量 (kg/m <sup>2</sup> ・回)	0.10～0.12	0.10～0.12
標準塗布面積 (m <sup>2</sup> /缶・回)	165～200	165～200
希 釈 剤	水	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	10～20
	スプレー	15～25
標準塗装回数	2	
指触乾燥時間 (20℃)	30分	
半硬化乾燥時間 (20℃)	2時間	
塗り重ね可能時間 (20℃)	2時間以上	

※調色には、ビニロック原色(9色)又はロックトーンカララント5000、7000(ベースの10%以内)を使用してください。