

塗装略号：EP-G

塗装仕様：水性アクリル仕上（塗り替え）

上塗塗料名：072L ユニロックハイグロス

規格：—

素材：—

部位：外壁

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m ² ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20℃)
1	素地調整	旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。			
2	下塗	水 通常不要	0.11~0.13	—	2以上
3	上塗	水 ハケ、ローラー 5~10 スプレー 20~30	0.11~0.13	—	2以上

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。