

● プルーフロンバリュー、プルーフロンバリューNSへの
ウレタンゴム用硬化促進剤の添加量

| | 硬化促進剤の 添加量 (20kgセットに対して) | 気温 | 可使用時間 | 次工程までの 時間 |
|---------------|--------------------------------|-----|-------|--------------|
| 冬型の硬化剤を使用した場合 | 0.1kg | 10℃ | 30分 | 24～72時間 |
| | | 15℃ | 20分 | 18～72時間 |
| | | 20℃ | 10分 | 12～72時間 |
| | 0.2kg | 5℃ | 30分 | 24～72時間 |
| | | 10℃ | 20分 | 18～72時間 |
| | | 15℃ | 15分 | 12～72時間 |
| | 0.3kg | 5℃ | 25分 | 10～72時間 |
| | | 10℃ | 15分 | 8～72時間 |
| | 0.5kg | 5℃ | 15分 | 6～72時間 |