

塗装略号：—

塗装仕様：弱溶剤型シリコン仕上（塗り替え）鉛・クロムフリー仕様

上塗塗料名：114L ユメロックルーフ 1000番級

規格：—

素材：セメント瓦スレートなど

部位：屋根

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m ² ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20°C)
1	素地調整 旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。				
2	ユメロックシーラー 主剤 033-5150 硬化剤 033-5910 配合比（重量）主剤5：硬化剤1 塗装方法 ハケ、ローラー、エアレス 塗装回数 1回 塗布面積 115~150m ² /15kgセット・回	016-0059 塗料用シンナー 通常不要	0.10~0.13	—	4h以上 7日以内
3	ユメロック ルーフ 114ライン 屋根用標準常備色 主剤 114-1140 ルーフ硬化剤 配合比（重量）主剤9：硬化剤1 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 115~135m ² /15kgセット・回	水 ハケ、ローラー 5~15 スプレー 10~20	0.11~0.13	—	2h以上 7日以内

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。

・掲載されている塗料の詳細な使用方法については、それぞれのカタログをご参照ください。

○労働災害事故防止のため製品安全データシート（SDS）をご参照ください。