

ユータックECプライマー

エポキシ樹脂溶剤型・2液

[特 長]

エポキシ系の2液型プライマーです。

エポキシ系塗り床材（ユータックE-30、E-40、E素地調整材）、

アクリルウレタン系塗り床材（ユータックR、S）と素地の密着性を向上させます。

[使用法]

A液：B液＝3：1（重量比）で混合・攪拌してください。

素地の吸い込みの状態により、0～20%シンナー希釈（ユータックEシンナー）し使用します。

[標準塗布量]

0.15kg/m²

[次工程まで塗装間隔]

3時間以上、72時間以内。

[可使時間]

8時間以内（25℃）

[荷 姿]

16kg セット（A液12kg・B液 4kg）

4kg セット（A液 3kg・B液 1kg）

[塗装方法]

ローラー、刷毛

[使用希釈材]

ユータックEシンナー