



JQA-2631 (合成樹脂塗料)
JQA-EM3548 (本社工場)

(社) 日本塗料工業会登録	
登録番号	M03015
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.toryo.or.jp

ボウジンテックス

溶剤系1液型湿気硬化型
ポリウレタン樹脂塗料

強化シーラー

新打設及び老化したモルタル内部によく浸透し、下地を補強する下塗り材です。

用途

1. モルタル・コンクリート面への下塗り塗料
2. 浸透・補強が必要な老化したモルタル面

特長

- 広い上塗り適合性 ボウジンテックス# 1000、# 2000、# 5000U の下塗り材
優れた密着性 新打設コンクリートはもちろん、古いコンクリート面も浸透・補強します。

塗装仕様

●ボウジンテックス# 5000U が上塗りの場合

工 程	使用材料	希釈割合 (シンナー)	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/㎡/回)	塗面積 (㎡/缶セット)	可使時間 (20℃)	塗装間隔 (20℃)		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	新打設のコンクリート面では、夏季30日以上、冬季40日以上養生乾燥させ(モルタル面では夏季14日以上、冬季20日以上)、表面層の水分率 5% 以下 (デジタル水分計) とする。表面層にレイタンスや緻密層があると付着不良の原因となるため、必ずポリッシャー又はライナックス等でプライマーが含浸する下地面になるまで目荒らしを行い、次いで丁寧に清掃する。既設モルタル・コンクリート面では、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去・清掃し、充分乾燥させる。また、クラック・不陸等はプライマー工程後、あらかじめエポキシパテ等で充填する。									
下塗り	ボウジンテックス強化シーラー 16kg	0～2L #5000Uシンナー	ハケ ローラー	1	0.12～0.16	100～130	—	—	4h以上 24h以内	—
上塗り	ボウジンテックス# 5000U 主剤 15kg 硬化剤 2kg	2～4L #5000Uシンナー	ハケ ローラー	2	0.14～0.17	50～60	16h以内	1h以上	—	8h以上 完全硬化2日以上

●ボウジンテックス# 2000 が上塗りの場合

上塗り	ボウジンテックス# 2000 主剤 12kg 硬化剤 4kg	0~4L #2000シンナー	ハケ ローラー	2	0.16~0.2	40~50	6h以内	6h以上	—	16h以上 完全硬化2日以上
-----	-----------------------------------	-------------------	------------	---	----------	-------	------	------	---	-------------------

●ボウジンテックス# 1000 が上塗りの場合

上塗り	ボウジンテックス# 1000 15kg	10~16L #1000シンナー	ハケ ローラー	2	0.11~0.14	55~65	—	1h以上	—	4h以上 完全硬化1日以上
-----	------------------------	---------------------	------------	---	-----------	-------	---	------	---	------------------

※塗付量にはシンナーは含まれておりません。塗付量は、条件により増減します。

荷 姿

ボウジンテックス強化シーラー 16 kg・4 kg
ボウジンテックス# 5000U シンナー 16 L・4 L

注意事項

- 炎天下で塗装しますと層間剥離を起こす可能性がありますので施工を避けてください。
- 夏場(気温の高い場合)にボウジンテックス#1000を塗装する場合は、ボウジンテックス強化シーラーが乾燥後できるだけ速く(必ず当日に)塗装してください。
- 気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは、硬化不良をおこすことがありますので施工を見合わせてください。
- 使用前には充分攪拌してください。
- 2液型塗料は、気温が高い場合極端に可使時間が短くなりますので、手際よく塗装してください。
- 施工時には火気厳禁、また溶剤中毒に充分注意してください。
- 換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
- 材料の保管・取り扱いは消防法、労働安全衛生法に基づき充分な管理をお願いします。
- 詳しくはMSDSをご参照ください。



水谷ペイント株式会社

大阪市淀川区西三国4丁目3-90 TEL 06-6391-3151
東京・北関東・中部・大阪・高松・広島・福岡・北海道



080305000010