

塗 装 仕 様 書

平成 年 月 日

適 用	スベラナイトK-888 標準塗装仕様 素地…モルタル、コンクリート								
素地調整 及び 前処理	表面が老化し、荒れているときはコンクリートサンダー等で、劣化部分を完全に除去して下さい。被塗物上にある旧塗膜、油脂、水分等、塗料に悪影響を及ぼすものは、除去し塗装面に付着したゴミ、ホコリ等は、エアーブロー等により清浄な塗装面として下さい。 (含水率は10%以下になるまで乾燥)								
工 程	使用塗料	色調	塗装回数	塗装法	希釈率 (重量%)	膜厚 (μ /回)	標準使用量 (g/m^2 /回)	塗装 間隔	乾燥 条件
上 塗	スベラナイト K-888 標準色	標準色	2回	ローラー 又は 金コテ	5~15	800~ 1000	1500~ 2000	4時間 以上 (20℃)	常温 乾燥
その他	◎ 上記数値は標準値にて、素地面の平滑度、気温等によって相違します。 ◎ 希釈剤は、スベラナイトシンナーを使用して下さい。 ◎ 塗装間隔は20℃を標準としていますので、気温により調整して下さい。 ◎ 塗装前に塗料を良く攪拌して使用して下さい。 ◎ 歩行可能時間 20時間以上です。(20℃) ◎ 車走行可能時間 48時間以上です。(20℃)								

熱研化学工業株式会社