

ロック建築用シーラー「エポシーラーマルチ」は、付着性および浸透性にすぐれたターペン可溶の一液反応硬化型特殊エポキシ樹脂を使用した高性能クリアーシーラーです。

特長

●付着性・浸透性にすぐれる。

各種素地によく浸透し、脆弱素材の表面を補強し、すぐれた付着性を発揮します。また水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリート、モルタルなどの中性化を防ぐ効果があります。

●一液架橋型

二液型塗料と違い、配合の手間やミスがなく、作業性にすぐれています。また可使時間の制限もないので、塗料を無駄にすることがありません。

●ターペン可溶型

溶解力の弱い溶剤を使用していますから、旧塗膜を侵すことがなく、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドですから、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。

●幅広い上塗り適性

一液タイプから二液タイプまで、ほとんどの弱溶剤上塗り塗料が塗装可能である上、水性上塗り塗料にも適性があるため、塗り替え改修に最適なシーラーです。

適応素地

コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、サイディングボード、せつこうボード、けい酸カルシウム板、各種新屋根材(コロニアル、カラーベスト)など

適応旧塗膜

各種水性塗料・溶剤型塗料の塗り替え用としてご使用できます。

(注1)シリコン、フッ素樹脂系の旧塗膜には使用できません。

(注2)水性の旧塗膜で活膜の場合、リフティングをおこなうことがあります。塗装前に試し塗りを行ってください。

適応上塗り塗料

●水性塗料：ビルロックII、ビニロックウレタン、ユニロックハイグロス、シリコマックス屋根・瓦用など

●弱溶剤型塗料：ユメロック、エパーロックウレタン、シャネツロック弱溶剤型、ダイナロックIIIなどの弱溶剤型塗料

(その他詳細な適応上塗り塗料については、当社営業迄お問い合わせください。)

使用方法

●希 積：通常不要(必要な場合は016-0059塗料用シンナー、016-0095エナメルシンナー)

●標準塗装回数：1回

●標準塗付量：0.08~0.10kg/m²・回

●標準塗布面積：140~175m²/14kg・回

●塗り重ね可能時間：3時間以上(20℃)

(上記の数値は、標準的な塗装を行う際のもので、塗装時のロスを考慮に入れた数値です。気温、天候状態、膜厚、素地の状態や塗装器具の種類、形状などにより多少異なります。)

品番・容量

033-8150 エポシーラーマルチ 14kg

法定表示

●消防法：危険物第4類 第二石油類(危険等級Ⅲ)

●有機則：第3種有機溶剤

使用上の注意

- 塗る面のゴミ、カビ、こけ、油分などの汚れやはがれかかった塗膜はよく取り除き、乾いた清浄な面にしてください。
- たえず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
- 塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は、塗装を避けてください。降雨、降雪など天候不良の恐れのある場合は塗装を避けてください。
- 塗り重ね可能時間は、塗付量や素地の吸い込みの程度により大きく異なります。特に吸い込みの大きい素地に塗装する場合は、8時間以上(20℃)塗装間隔をあけてください。
- 素地の吸い込みが著しい場合、ぬれ感が出るまで塗付してください。素地の吸い込みは、素地調整の状況、素材気乾比重、含水率などにより大幅に変わります。あらかじめ試し塗りを行い、所要量を確認してください。
- 硬化が不十分な場合、塗料用シンナーで再溶解する場合があります。
- コンクリートやモルタル、窯業系サイディングボードなど吸い込みの少ない素地に塗装する場合、必要以上に厚塗りすると剥離の原因となりますので注意してください。
- 笠木、天端など長時間水が滞留する箇所では、塗膜が白化、ふくれ、剥離が発生する場合があります。

- アスファルトシングル材、粘土瓦(いぶし瓦、釉薬瓦)には塗装しないでください。
- シーリング面への塗装は行わないでください。塗膜の汚染、剥離、割れの原因となります。やむを得ず行う場合は、シーリング材が完全に硬化したものとし、塗り重ね性を確認後、必要な処理を行ってください。
- 旧塗膜の種類によっては、リフティングを起こすことがあります。
- 溶剤系塗料のため、室内での塗装は必ず換気を行ってください。また外部での塗装においても、換気口空気取り入れ口などに養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らないように注意してください。
- F☆☆☆☆以外の材料(被塗物、素材、上塗り塗料を含む)を使用したり、各工程の塗装間隔や塗付量、希釈量を守らなかった場合、F☆☆☆☆仕様でなくなる場合がありますので注意してください。
- 本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの際は、施主に対して安全性に十分に注意を払うようにご指導ください。
- 不特定多数の方が利用する施設を施工した場合は、ペンキ塗りたてであるなどの立看板等を設置し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接する事のないようにご配慮願います。
- 引火性の危険物および、健康に有害な有機溶剤などを含有していますので、製品容器の注意書きおよび製品安全データシート(MSDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。



ロックペイント 株式会社

東京営業部 〒136-0076 東京都江東区南砂2-37-2
TEL(03)3640-6000 FAX(03)3640-9000

札幌営業所 〒003-0011 札幌市白石区中央一条4-3-48
TEL(011)812-2761 FAX(011)812-9304

西関東営業所 〒229-1131 神奈川県相模原市西橋本1-15-16
TEL(042)700-3111 FAX(042)700-3112

名古屋営業所 〒454-0059 名古屋市市中川区福川町1-1
TEL(052)351-6500 FAX(052)361-7433

大阪営業部 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3-1-47
TEL(06)6473-1055 FAX(06)6473-1000

明石営業所 〒674-0094 兵庫県明石市二見町西二見駅前3-1
TEL(078)949-3101 FAX(078)949-3102

岡山営業所 〒701-1134 岡山市北区三和1000-3-4
TEL(086)294-1201 FAX(086)294-6966

福岡営業所 〒811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜3-2-1
TEL(092)962-0661 FAX(092)963-1241

URL <http://www.rockpaint.co.jp>

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

R100
古紙比率100%再生紙を使用

販売店