

塗装略号：2 - A S E

塗装仕様：弱溶剤型2液シリコン仕上（塗り替え）

上塗塗料名：114L ユメロック

素材：コンクリート・モルタル・スレート板、サイディングボードなど

部位：建物外壁など

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg / m ² ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h(20)
1	素地調整	旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。			
2	下塗	ユメロックシーラー 033-5150 主剤 033-5910 硬化剤 配合比(重量)主剤5：硬化剤1 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 1回 塗布面積 115~135m ² /15kgセット・回	016-0059 塗料用シンナー 通常不要	0.11~0.13	4以上 7日以内
3	上塗	ユメロック 114-0203 ベース 指定色 主剤 114-0140 低汚染型硬化剤 配合比(重量)主剤9：硬化剤1 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 115~135m ² /15kgセット・回	016-0059 塗料用シンナー ハケ、ローラー 5~15 スプレー 15~20	0.11~0.13	2以上

塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。