

標準施工仕様書

仕上げの種類 : 一液型水性ポリウレタン塗料
商品名 : モーエンアクア
JIS分類 : 該当せず
素地 :
部位 : 木部内装全般
仕様 : 木部難燃クリヤー仕上げ

【標準工程】

工程	材料・調合	施工用具・条件	乾燥時間(20℃)	所要量
素地調整	・汚れ、付着物除去 ・ヤニ処理 ・研磨紙 #150 ~ #180			
下塗り	モーエンアクア サンディング	水性刷毛	2 ~ 3 時間	60 ~ 80 g / m ²
中塗り	モーエンアクア サンディング	水性刷毛	2 ~ 3 時間	60 ~ 80 g / m ²
研 磨	サンドペーパー #320 ~ #400			
上塗り	モーエンアクア フラットクリヤー (半艶消し / 全艶消し)	水性刷毛	一晚	50 ~ 60 g / m ²

(注意)

- ・ 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
- ・ JIS A-1321 難燃一級合格、国交省不燃材料(認定番号 NM-0700)認定仕様の為、必ず工程・塗布量はお守り下さい。

施工上の要点

- ・ 素地(木部)の含水率は、10%以下に調整して下さい。
- ・ 顔料が沈殿している場合がありますので、よく攪拌して使用して下さい。
- ・ 速乾性の為、塗り継ぎムラが生じることがあります。同一平面塗装においては、途中で作業をストップせずに仕上げてください。
- ・ 塗装現場にて、漂白剤・難燃剤・ヤニ抜き剤等を塗布した場合、ワnderを上から塗りますと、反応して塗布できない場合があります。薬剤処理をした上に塗装する場合は、水で薬剤をよく洗い落とし十分乾燥させてから、事前に試し塗りをして下さい。