

塗 装 仕 様 書

適用範囲：屋外用

仕 様：油性木材保護着色塗料(WP)

工程	塗料名 品番	塗布量 (Kg/m ² /回)	塗り回数	塗り重ね 乾燥時間 (20)	希釈剤名 希釈率(%)
1	素地ごしらえ	サンドペーパー P150			
2	下塗り 油性着色剤 サドリンクラシック W0 - * * * *	0.08 以上	1	24時間以上	
3	上塗り 油性着色剤 サドリンクラシック W0 - * * * *	0.08 以上	1	72時間以上	

*W0 - * * * *、サドリンクラシックは(社)日本建築学会「JASS18 M - 307」
規格適合塗料です。