

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	W7 - * * * *
品名	サドリン エナメル
適用塗装機	刷毛塗り

塗料の種類	中塗膜形成型の木材保護着色塗料（アルキッド樹脂系）
特徴	圧倒的な隠蔽力で古ぼけた木材を綺麗に再仕上げできます 厳しい気象条件に強く多彩なカラーで幅広い用途に対応できます 木材表面に現れるカビ・シミの発生を抑えます 高濃度の顔料と紫外線吸収剤により木材の変色・退色を抑えます 塗膜を形成するタイプでクラシックに比べて厚膜の仕上がりがとなります
配合比	原液で御使用ください 夏など気温が高く乾燥が早くなって塗りにくい場合、塗料用シンナーで1割程薄めて御使用ください
塗布量	なめらかな表面（カンナ処理等した表面） 70 ~ 90 g / m ² 粗い表面（鋸引きした表面） 120 ~ 150 g / m ² 一度に厚塗りすると中うみ状態となり、剥がれやすくなるためご注意ください
乾燥時間	約14時間 気温・湿度等の環境によって異なります 完成後は3日以上養生してください
用途	木部のフェンス、壁、ドア、窓枠等のエクステリア全般 ウッドデッキに塗装される場合は、造膜した塗膜に雨水がたまり滑りやすい傾向があるため、サドリンクラシックを御使用ください

注意事項

- ・本製品は酸化重合型塗料で塗料が浸み込んだウエス、スポンジ等をゴミ袋等に重ねて放置した場合、重合熱により自然発火の恐れがあります。使用したウエスなどは水に浸して保管し早めに焼却等処分をして下さい。
- ・著しく劣化した木材は、木材表面が非常に脆くなっているため、塗装後に塗膜が木材と共に剥がれる場合があります。そのような場合は事前に目立たないところで試し塗りを行い、確認されることをお勧めします。
- ・よく乾燥した木材（含水率18%以下）に塗り、雨天直後の塗装は避けてください。劣化した木材は水分が芯部まで含まれる場合がありますので、晴天の続いた後に塗装されることをお勧めします。
- ・塗装の前に木材表面の汚れを取り除いてください。また塗り替えの場合、サドリン製品以外の旧塗膜はサンドペーパー等で除去してください。
- ・サドリンは薬剤・有機溶剤が含まれていますので、草花・小動物・植物などの近くで塗らないでください。
- ・塗装中は眼鏡、手袋、保護衣を着用し、火気に注意してください。手などに付着したサドリンは石けん水などで洗ってください。塗装中は換気をよくして下さい。
- ・気温5℃以下の塗装は避けてください。
- ・サドリンは顔料を均一に分散させるため、使用前によくかき混ぜ、使用中も時々混ぜてください。
- ・余った塗料は酸化を防ぐため、缶のふたを密閉して保存してください。
- ・木の性質上タンニンがにじみ出ることがありますが、塗料の吐け出しではありません。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。 090423

