

御中

平成 年 月 日
玄々化学工業株式会社
営業部

塗 装 仕 様 書

適用範囲：屋外用

仕 様：油性木材保護着色塗料 塗りつぶし (WP)

工程	塗料名 品番	塗布量 (Kg / m ² / 回)	塗り回数	塗り重ね 乾燥時間 (20)	希釈剤名 希釈率(%)
1	素地ごしらえ	サンドペーパー P150			
2	下地処理	下地処理剤 サドリンベース W5 - 11	0.07 ~ 0.08	1	2 ~ 6時間
3	下塗り	油性着色剤 サドリンエナメル W7 - * * * *	0.08 以上	1	24時間以上
4	上塗り	油性着色剤 サドリンエナメル W7 - * * * *	0.06 以上	1	72時間以上

*W7 - * * * *、サドリンエナメルは(社)日本建築学会「JASS18 M - 307」
規格適合塗料です。