

1液ウレタン床用

F☆☆☆☆ 製品
改正建築基準法適合塗料(規制対象外商品)

GC-11 フローアウレタンTXレスタイプ

(社)日本塗料工業会登録
登録番号 G01091

高光沢・低臭・安全・肉もち感UP

学校環境衛生基準適合

●厚生労働省が指針値を設定している室内空気汚染化学物質を使用しておりません。

用途 屋内木部床全般・体育館・学校の教室・公共施設など

塗装工程例		F☆☆☆☆仕様 フローリング 透明仕上げ		
NO	工程	使用材料	塗布量	乾燥時間(20℃)
1	素地調整	サンドペーパー P 80~180		
2	下塗り	GC-11 100 TG-70-P 10~30	60~80g/㎡	8時間以上
3	研磨	サンドペーパー P 80~180(ポリッシャー研磨)		
4	中塗り	GC-11 100 TG-70-P 10~30	60~80g/㎡	8時間以上
5	研磨	サンドペーパー P 80~180(ポリッシャー研磨)		
6	上塗り	GC-11 100 TG-70-P 10~30	60~80g/㎡	8時間以上

※上記工程は、未塗装部材へ塗装する場合の工程例です。
荷姿：16L・4L・1L

希釈・洗浄 **TG-70-P**

◆TG-70-PはTXレス専用シンナーです。他のシンナーを混合しないでください。

◆体育館塗装の場合は上塗り前にライン引きを行ってください。

◆塗装は、刷毛またはコーティングモップをお使いください。

◆体育館などのスポーツ施設などでのご使用の場合には1週間以上の養生をしてください。

◆塗装前に、素材の汚れ、ヤニ等を除去してから塗装してください。