

御中

平成 年 月 日  
玄々化学工業株式会社  
営業グループ

## 塗 装 仕 様 書

適 用 :ウレタン樹脂ワニス塗り(1液型)

仕 様 :当社仕様

適 用 範 囲 :一般木部

工 事 名 :

工程			塗料名	塗布量 (Kg/m <sup>2</sup> /回)	塗り回数	塗り重ね 乾燥時間 (20℃)	シンナー名 希釈率(%)
	A種	B種					
1	素地ごしらえ		研磨紙P180~240にて全面平滑にする。				
2	下塗り		ウレタン樹脂ワニス フロアエートンTXレスタイプ GC-11	0.05	1	8時間以上	TG-70-P シンナー10~ 30%
3	研磨紙ずり		研磨紙P180~240にて全面平滑にする。				
4	中塗り		ウレタン樹脂ワニス フロアエートンTXレスタイプ GC-11	0.05	1	8時間以上	TG-70-P シンナー10~ 30%
5	研磨紙ずり		研磨紙P240~320にて全面平滑にする。				
	上塗り		ウレタン樹脂ワニス フロアエートンTXレスタイプ GC-11	0.05	1	8時間以上	TG-70-P シンナー10~ 30%