

(社)日本塗料工業会登録

登録番号 US-94-P G01064
UF-19-**P G01069

学校環境衛生基準適合

ピュアサンジング・フラットシリーズ(2液型)

製品番号

US-94-P:ピュアサンジングシーラー / UF-19-**P:ピュアフラット(各ツヤ)

特長

強い・速い・美しい。

用途

家具・屋内内装(ドア・リビング・キッチン)など高級仕上げ。

希釈・洗浄

ピュアうすめ液

塗装例

F★★★★仕様 着色家具調仕上げ

塗装工程例		使用材料	塗布量	乾燥時間(20℃)
工程 1	素地調整	サンドペーパー P180~220		
工程 2	着色	Z7-71-P(ピュア着色剤ベース目止め用)・ Z4-30-P(ピュア着色剤ベースワイピング用) 各 着色ベース 100 ZP-****各色 1~30 ピュアうすめ液 適量	はけ塗り後 ウエスで拭き取り	1時間以上
工程 3	下塗り	US-94-P 100 CB-016 100 ピュアうすめ液 0~30	60~80g/m ²	3時間以上
工程 4	研磨	サンドペーパー P320~400		
工程 5	上塗り	UF-19-**P 100 CB-016 100 ピュアうすめ液 0~30	60~80g/m ²	8時間以上

荷姿:主 剤(A液)16kg・4kg・1kg
硬化剤(B液)16kg・4kg・1kg

- 塗装は、刷毛塗りまたはスプレーをお使いください。
- Z7-71-P、Z4-30-P、ZP-****は、F☆☆☆☆製品です。
- Z7-71-Pはピュア着色剤ベース目止め用です。Z4-30-Pはピュア着色剤ベースワイピング用です。
- ピュアうすめ液は、季節に合わせて使い分けてください。(温度別うすめ液表参照 P.18)
湿度が80%を越える場合は、ブラッシング現象を避けるため、TU-39 リターダーを10~20%混入してください。
- UF-19-**Pのツヤケシ度合

クリアー	-00P
3分ツヤケシ	-30P
5分ツヤケシ	-50P
7分ツヤケシ	-70P
全ツヤケシ	-99P