

# ピュアラッカーシリーズ

## 製品番号

LS-16-P:ピュアラッカーサンジツグシナー / LF-60-\*\*P:ピュアラッカーフラット(各ツヤ) / LC-70-P:ピュアラッカークリアー

## 特長

速乾・作業性アップ。

## 用途

スピードを要する内装仕上げ全般。

## 希釈・洗浄

TL-40-P

## 塗装例

F★★★★仕様

塗装工程例		使用材料	塗布量	乾燥時間(20℃)
工程 1	素地調整	サンドペーパー P180~220		
工程 2	着色	ピュアステインPG または アクアAPステイン	50~60g/m <sup>2</sup>	2時間以上
工程 3	毛羽取り	サンドペーパー P320		
工程 4	下塗り	LS-16-P 100 TL-40-P 50~100	60~80g/m <sup>2</sup>	1時間以上
工程 5	研磨	サンドペーパー P320~400		
工程 6	上塗り	LF-60-**P または LC-70-P 100 TL-40-P 50~100	60~80g/m <sup>2</sup>	2時間以上

荷姿:16L・4L・1L

- 塗装は、刷毛塗りまたはスプレーをお使いください。
- ピュアステインPG(溶剤系)・アクアAPステイン(水性系)はいずれも着色剤でF☆☆☆☆製品です。  
ピュアステインPG(溶剤系)・アクアAPステイン(水性系)は素材の種類や仕上げによっては、ウエスで拭き取ってください。
- ピュアステインPGのうすめ液は、ピュアうすめ液をお使いください。
- アクアAPステインのうすめ液は、水道水が使用できます。
- LS-16-P・LF-60-\*\*P・LC-70-Pのうすめ液は、TL-40-P(TXレスラッカーシンナー)をお使いください。  
湿度が80%を越える場合は、ブラッシング現象を避けるため、TU-39 リターダーを10~20%混入してください。
- LF-60-\*\*Pのツヤケン度合

クリアー	-00P
3分ツヤケシ	-30P
5分ツヤケシ	-50P
7分ツヤケシ	-70P
全ツヤケシ	-99P