

標準施工仕様書

仕上げの種類 : 一液型水性着色塗料
 一液型水性ウレタンクリヤー塗料
 商品名 : ワンダー水性一液型
 フレッシュアクアF
 J I S 分類 : 該当せず
 素地 :
 部位 : 木部内装全般
 仕様 : 木部着色クリヤー仕上げ

【標準工程】

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (20)	所要量
素地調整	サンドペーパー # 1 2 0 ~ # 2 4 0	ゴミ、毛羽、油分をサンドペーパー等によく落とし、再度ウエス等でゴミや研磨粉をよく落とす。			
着色	ワンダー水性一液型 各色	水性刷毛	1 or 2	2 ~ 3 時間	60 ~ 100 g / m ²
中塗り	フレッシュアクアF サンディング	水性刷毛	1	2 ~ 3 時間	60 ~ 80 g / m ²
研 磨	サンドペーパー # 3 2 0 ~ # 4 0 0				
上塗り	フレッシュアクアF クリヤー (艶有り / 各艶消し)	水性刷毛	1	-	60 ~ 80 g / m ²

(注)

- ・ 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
- ・ 木材の種類等、吸い込みの激しく塗膜圧が足りない場合は、中塗り工程を増やして下さい。

施工上の要点

- ・ 素地(木部)の含水率は、10%以下に調整して下さい。
- ・ 顔料が沈殿していることがありますので、よく攪拌して使用してください。
- ・ 速乾性のため、塗り継ぎムラが生じることがあります。同一平面塗装においては、途中で作業をストップせずに仕上げてください。