

標準施工仕様書

仕上げの種類 : 二液型ウレタンオイル塗料
商品名 : NA-6 オリオ2
JIS分類 : 該当せず
素地 :
部位 : 木部内装全般
仕様 : 木部オイルフィニッシュ仕上げ

【標準工程】

工程	材料・配合比	施工用具・条件	乾燥時間(20)	所要量
素地調整	サンドペーパー #120~#240	ゴミ、毛羽、油分をサンドペーパー等によく落とし、再度ウエス等でゴミや研磨粉をよく落とす。		
下塗り	NA-6 オリオ2 A液 100 NA-6 オリオ2 B液 50 NA-6 オリオ2 専用希釈剤 50	刷毛塗り後 ウエスにて拭き取り	一晚	40~50 g/m ²
研 磨	サンドペーパー #320~#400			
上塗り	NA-6 オリオ2 A液 100 NA-6 オリオ2 B液 50 NA-6 オリオ2 専用希釈剤 50	刷毛塗り後 ウエスにて拭き取り	一晚	40~50 g/m ²

(注意)

- ・ 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

施工上の要点

- ・ 素地(木部)の含水率は、10%以下に調整して下さい。

キャピタルペイント株式会社