

## ユータックE-30N流し展べ工法仕様 【1.0mm厚】

工 程	材 料 の 調 合	施 工 方 法	可 使 時 間	使 用 量	施 工 間 隔
素地調整	<ul style="list-style-type: none"> <li>・素地表面のレイタンスはサンディングやポリッシャー等で除去して下さい。</li> <li>・素地の油脂、ゴミ、ホコリ等は完全に除去して下さい。</li> <li>・素地の吸い込みが激しい場合は、プライマーを十分に浸透させて目止めになるよう塗布して下さい。</li> <li>・施工時は素地を充分乾燥させて下さい。コンクリート水分計ケット5%以下。</li> </ul>				
プライマー	ユータックECプライマー A 液 12kg B 液 4kg Eシンナー 0~3kg	刷毛 ローラー	8時間 以内 (25℃)	0.15 kg/m <sup>2</sup>	3~72 時間
ベスコート (1層目)	ユータックE-30N A 液 12.5kg B 液 2.5kg Eシンナー 0~0.5kg	金ゴテ	30分 以内 (25℃)	0.3 kg/m <sup>2</sup>	12~72 時間
ベスコート (2層目)	ユータックE-30N A 液 12.5kg B 液 2.5kg Eシンナー 0~0.5kg	金ゴテ	30分 以内 (25℃)	1.0 kg/m <sup>2</sup>	歩行可能 12時間以上 養生期間 48時間以上

### 注意事項

- ・各材料は、有機溶剤を含有していますので、火気、換気に充分御注意下さい。
- ・B液は湿気でゲル化しますので、密栓して保管して下さい。
- ・ユータックE-30Nの可使時間は、30分ですので素早い作業となります。
- ・使用器具類は使用后、直ちに専用シンナーで十分に洗浄して下さい。
- ・5℃以下での作業は中止して下さい。