

ユータックE-30Nローラー用 コーティング工法仕様書 (新設面：膜厚 0.5mm 厚)

工 程	材 料 の 調 合	施 工 方 法	可 使 時 間	使 用 量	施 工 間 隔
素地調整	<ul style="list-style-type: none"> ・素地表面のレイタンスはサンディングやポリッシャー等で除去して下さい。 ・素地の油脂、ゴミ、ホコリ等は完全に除去して下さい。 ・素地の吸い込みが激しい場合は、プライマーを十分に浸透させて目止めになるよう塗布して下さい。 ・施工時は素地を充分乾燥させて下さい。(PH9以下) 				
プライマー	ユータックECプライマー A 液 12 kg B 液 4 kg Eシンナー 0～3 kg	ローラー 刷毛	8時間 以内 (25℃)	0.15 kg/m ²	3～72 時間
ベースコート (1～2回)	ユータックE-30Nローラー用 A 液 12.5 kg B 液 2.5 kg Eシンナー 0～0.5 kg	ローラー	30分 以内 (25℃)	0.6 kg/m ²	12～72 時間

注意事項

- ・専用シンナー以外は絶対に使用しないで下さい。
- ・使用器具類は使用后、直ちに専用シンナーで十分に洗浄して下さい。
- ・各塗料は、有機溶剤を含有していますので、引火性、麻醉性があります。火災防止 及び 有機溶剤中毒を防ぐため、火気・換気には十分に御注意下さい。
- ・5℃以下では極端に硬化が遅くなり、仕上がり表面 及び 物性に異常を起こすケースがありますので、5℃以下での施工は避けて下さい。